

中华人民共和国行业标准

城镇道路养护技术规范

Technical code of maintenance for urban road

CJJ 36—2006

J 528—2006

批准部门：中华人民共和国建设部

施行日期：2006年10月1日

中华人民共和国建设部
公告

第430号

建设部关于发布行业标准《城镇道路养护技术规范》的公告

现批准《城镇道路养护技术规范》为行业标准，编号为CJJ 36—2006，自2006年10月1日起实施。其中，第3.0.8、4.2.7、4.4.1、10.1.1、10.2.1、11.4.1、14.1.1条为强制性条文，必须严格执行。原行业标准《城市道路养护技术规范》CJJ 36—90同时废止。

本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

2006年5月18日

前言

根据建设部建标[2003]104号文的要求，规范编制组在深入调查研究，认真总结国内外科科研成果和大量实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订了本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、基本规定、道路检测评价、路基养护、路面养护、人行道养护、掘路修复、道路附属设施的养护、养护状况的评定、养护工程的检查与验收、养护作业安全防护。

本规范修订的主要技术内容是：

- 1 路面使用性能检测评价；
- 2 道路及附属设施的养护技术要求；

3 养护作业安全防护技术要求。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释, 由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位: 北京市市政工程管理处(地址: 北京市海淀区厂西门路2号 邮政编码: 100097)

本规范参编单位: 上海市市政工程管理处 天津市道路桥梁管理处 沈阳市市政工程养护管理处 西安市市政工程管理处 成都市市政工程管理处 广州市市政工程维修处 太原市市政工程管理处 兰州市市政工程管理处北京建筑工程学院

主要起草人员: 杨树丛 任明星 赵晓光 商国平 高金初 任 辉 王德信 叶 蓁 罗时柳 董宝柱陈进箴 张新天 张列学 白晓瑾 陈祖勋

众智软件 <http://www.gisroad.com>

1 总 则

1.0.1 为加强城镇道路的养护工作, 保持道路设施的功能, 统一技术标准、提高城镇道路的服务水平, 保证道路完好和安全运行, 使城镇道路的养护管理工作进一步科学化、规范化和制度化, 制定本规范。

1.0.2 本规范适用于竣工验收后交付使用的城镇道路的养护。城镇道路中的桥梁养护应符合国家现行标准《城市桥梁养护技术规范》CJJ 99的规定。

1.0.3 城镇道路的养护除应执行本规范外, 尚应符合国家现行有关标准的规定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

2 符号、代号

2.1 符 号

2.1.1 城镇道路养状况的评定指标和符号:

- C_L ——车行道完好率；
- F_1 ——检查单元车行道总面积；
- F_{1i} ——检查单元车行道各类破损的实际面积；
- F_2 ——检查单元人行道总面积；
- F_{2i} ——检查单元人行道各类破损的实际面积；
- K_i ——路面各类破损换算系数；
- P_L ——人行道完好率；
- Q_L ——其他设施完好程度；
- SD_L ——路基与排水设施完好程度；
- S_{sd} ——路基与排水设施破损累积扣分；
- S_f ——其他设施破损累积扣分；
- β ——路龄系数；
- λ_{bi} ——道路各类设施合格率；
- λ_z ——道路综合完好率；
- μ_i ——道路各类设施综合比例系数。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

2.2 代号

- 2.2.1 PCI** (Pavement Condition Index) ——路面状况指数, 以表征路面的完好程度。
- 2.2.2 PQI** (Pavement Quality Index) ——综合评价指数, 表征路面完好与行驶舒适程度的综合指标。
- 2.2.3 RQI** (Riding Quality Index) ——路面行驶质量指数, 表征路面行驶的舒适程度。
- 2.2.4 FQI** (Footpath Quality Index) ——人行道质量指数, 表征人行道的平整程度。
- 2.2.5 FCI** (Footpath Condition Index) ——人行道状况指数, 以表征人行道的完好程度。
- 2.2.6 IRI** (International Roughness Index) ——国际平整度指数。
- 2.2.7 BPN** (British Polishing Number) ——摆式仪摆值, 表征路面的抗滑能力。
- 2.2.8 SFC** (Sideway Force Coefficient) ——横向力系数。
- 2.2.9 SMA** (Stone Matrix Asphalt) ——沥青玛蹄脂碎石混合料。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

3 基本规定

- 3.0.1 城镇道路的养护应包括道路设施的检测评定、养护工程和档案资料。道路设施应包括车行道、人行道、路基、停车场、广场、分隔带及其他附属设施。
- 3.0.2 城镇道路应根据快速路、主干路、次干路、支路等类别和技术状况进行养护和评价。
- 3.0.3 根据各类道路在城镇中的重要性, 宜将城镇道路分为下列三个养护等级:
- I 等养护的城镇道路: 快速路、主干路和次干路、支路中的广场、商业繁华街道、重要生产区、外事活动及游览路线;
- II 等养护的城镇道路: 次干路及支路中的商业街道、步行街、区间联络线、重点地区或重点企事业单位所在地;
- III 等养护的城镇道路: 支路、社区及工业区的连接主次干路的支路。

3.0.4 城镇道路的技术状况评价应分为四级：A——优级、B——良好、C——合格、D——不合格。

3.0.5 城镇道路应根据不同的技术状况进行预防性养护工作，其主要内容应包括：恢复磨耗层的功能、提高抗滑能力、早期出现的裂缝处理等。

3.0.6 城镇道路养护工程应根据其工程性质、技术状况、工程规模、工程量等内容分为保养小修、中修工程、大修工程和改扩建工程四类。并可按下列规定划分：

1 保养小修——为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养。对路面轻微损坏的零星修补，其工程数量不宜大于400m²。

2 中修工程——对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程。以恢复道路原有技术状况，其工程数量宜大于400m²，且不宜超过8000m²。

3 大修工程——对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程，其工程数量宜大于8000m²或含基础施工的工程宜大于5000m²。

4 改扩建工程——对道路及其设施不适应交通量及载重要求而需要提高技术等级和提高通行能力的工程。

3.0.7 人行道的改扩建工程，应设置道路无障碍设施，并应符合国家现行标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的有关要求。

3.0.8 城镇道路的掘路开挖断面严禁上窄下宽。道路结构修复时应满足其使用功能和结构安全。

3.0.9 城镇快速路的养护、维修应符合下列规定：

1 快速路的养护维修作业应以机械化施工为主。

2 快速路的养护管理部门应备有应急、抢险、救援人员及设备，保证快速清除事故车辆、路障、冰雪，恢复道路畅通。

3 快速路上的声屏障、防眩、防撞、隔离、诱导等设施出现破损、缺失应立即维修、补齐。

3.0.10 城镇道路的养护应按养护里程配备养护设备、检测设备及专业养护技术人员。

3.0.11 城镇道路养护单位应建立养护技术档案，并应符合下列要求：

1 城镇道路应以每条道路为单位建立档案。

2 养护技术档案应包括道路的基本技术数据，各类施工技术文件，巡检、年检的检测资料和图片等。

3 城镇道路养护单位宜实行计算机管理，并宜建立城镇道路养护管理系统。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4 道路检测、评价和养护对策

4.1 一般规定

4.1.1 对使用中的城镇道路必须按规定进行检测和评价, 及时掌握道路的技术状况, 并应采取相应的养护措施。

4.1.2 城镇道路的检测应根据其内容、周期分为经常性巡查、定期检测和特殊检测, 并根据检测结果进行评价。

4.1.3 城镇道路检测和评价的对象应包括沥青混凝土、水泥混凝土和砌块路面等类型的机动车道、非机动车道以及沥青类、水泥类和石材类等铺装类型的人行道。

4.1.4 城镇道路的检测和评价工作应包括下列内容:

- 1 记录道路当前状况;
- 2 了解车辆和交通量的改变给设施运行带来的影响;
- 3 跟踪结构与材料的使用性能变化;
- 4 对道路检测结果进行评价;
- 5 将评价结果提供给养护、设计部门。

4.1.5 城镇道路的技术状况应根据检测和评价结果按本规范第4.5节的规定划分等级。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4.2 经常性巡查

4.2.1 经常性巡查应由经过培训的专职道路管理人员或养护技术人员负责。

4.2.2 经常性巡查应对结构变化、道路施工作业情况、各种标志及其附属设施等状况进行检查。

4.2.3 经常性巡查宜以目测为主, 并按本规范附录A中表A-1现场填写城镇道路巡查表。

4.2.4 经常性巡查应按道路类别、级别、养护等级分别制定巡查周期。I等养护的道路宜每日一巡, II等养护的道路宜二日一巡, III等养护的道路宜三日一巡。经常性巡查记录应定期整理归档, 并提出处理意见。

4.2.5 巡查过程中发现设施明显损坏, 影响车辆和人行安全, 应及时采取相应养护措施, 特殊情况可设专人看护, 并按本规范附录A中表A-2填写设施损坏通知单。

4.2.6 经常性巡查应包括下列内容:

1 路面及附属设施外观完好情况, 包括下列内容:

- 1) 沉陷、坑槽、拥包、车辙、松散、搓板、翻浆、错台、检查井框与路面高差、剥落、啃边、缺失、破损、淤塞等损坏;
- 2) 检查井盖、雨水算完好情况;
- 3) 积水情况。

- 2 路基沉陷、变形、破损等。
- 3 检查在道路范围内的施工作业对道路设施的影响。
- 4 其他损坏及不正常现象。

4.2.7 在经常性巡查中,当发现道路沉陷、空洞或大于100mm的错台以及井盖、雨水口箅子丢失等影响道路安全运营情况时,第一发现人应按应急预案处置,立即上报、设置围挡,并应在现场监视。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4.3 定期检测

4.3.1 定期检测可分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。结构强度检测,快速路、主干路宜2~3年一次,次干路、支路宜3~4年一次。

4.3.2 常规检测应由专职道路养护技术人员负责。

4.3.3 常规检测应符合下列规定:

- 1 对照城镇道路资料卡的基本情况,现场校核城镇道路的基本数据,资料卡格式应符合本规范附录B中表B-1的规定;
- 2 检测损坏情况,判断损坏原因,确定养护范围和方案;
- 3 对难以判断损坏程度和原因的道路,提出进行特殊检测的建议。

4.3.4 常规检测应包括下列内容:

- 1 车行道、人行道、广场铺装的平整度;
- 2 车行道、人行道、广场设施的病害与缺陷;
- 3 基础损坏状况;
- 4 附属设施损坏状况。

4.3.5 定期检测的评价单元应符合下列规定:

- 1 道路的每二个相邻交叉口之间的路段应作为一个单元,交叉口本身宜作为一个单元;当二个相邻交叉口之间的路段大于500m时,每200~500m作为一个单元,不足200m的按一个单元计。
- 2 每条道路应选择若干个单元进行检测和评价,应以所选单元的使用性能的平均状况代表该条道路路面的使用性能。当一条道路中各单元的使用性能状况差异大于两个技术等级时,则应逐个单元进行检测和评价。
- 3 历次检测和评价所选取的单元应保持相对固定。

4.3.6 定期检测可采用下列仪器设备:

- 1 平整度的检测宜采用激光平整度仪等检测设备;次干路、支路可采用平整度仪或3m直尺等常规检测设备。

2 路面损坏的检测宜采用路况摄像仪等检测设备；次干路、支路可采用常规方法量测。

4.3.7 沥青路面、水泥混凝土路面和人行道路面的损坏类型应符合本规范附录C的规定，并应分别按本规范附录D和附录E填写损坏单项扣分表和路面损坏调查表。

4.3.8 根据定期检测的结果，应按本规范4.5节进行道路评价和定级。

4.3.9 定期检测的情况记录、评价及对养护维修措施的建议，应及时整理、归档、上报。

4.3.10 结构强度检测应由专业单位承担，并应由具有城镇道路养护、管理、设计、施工经验的技术人员参加。检测负责人应具有5年以上城镇道路专业工作经验。

4.3.11 结构强度检测应以路表回弹弯沉值表示。检测设备宜采用落锤式弯沉仪、贝克曼梁等检测设备。

4.3.12 城镇快速路、主干路应进行路面抗滑性能检测，并以粗糙度表示，检测设备可选用锁轮拖车或摆式仪等。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4.4 特殊检测

4.4.1 当出现下列情况之一时，应进行特殊检测：

- 1 道路大修、进行改扩建时；
- 2 道路发生不明原因的沉陷、开裂、冒水；
- 3 在道路下进行管涵顶进、降水作业、隧道开挖等工程施工期间；
- 4 道路超过设计使用年限时。

4.4.2 特殊检测单位、参加人员和检测负责人应符合本规范第4.3.10条的要求。

4.4.3 特殊检测应包括下列内容：

- 1 收集道路的设计和竣工资料；历年养护、检测评价资料；材料和特殊工艺技术、交通量统计等资料；
- 2 检测道路结构强度；
- 3 调查道路沉陷原因，检测道路空洞等；
- 4 对道路结构整体性能、功能状况进行评价。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4.5 路面技术状况评价

4.5.1 评价内容和指标应符合下列规定:

1 沥青路面技术状况评价内容应包括路面行驶质量、路面损坏状况、路面结构强度、路面抗滑能力和综合评价, 相应的评价指标为路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI)、路表回弹弯沉值、抗滑系数(BPN或SFC)和综合评价指数(PQI)。沥青路面技术状况评价体系如图4.5.1-1所示。




图 4.5.1-1 沥青路面技术状况评价体系

2 水泥路面技术状况评价内容应包括路面行驶质量、路面损坏状况和综合评价, 相应的评价指标为路面行驶质量指数(RQI)、路面状况指数(PCI)和综合评价指数(PQI)。水泥路面技术状况评价体系如图4.5.1-2所示。




图 4.5.1-2 水泥路面技术状况评价体系

3 人行道铺装技术状况评价内容应包括平整度评价和损坏状况评价, 相应的评价指标为人行道质量指数(FQI)和人行道状况指数(FCI)。

4.5.2 路面行驶质量和人行道铺装质量评价应符合下列规定:

1 路面行驶质量指数(RQI)和人行道质量指数(FQI)应采用下式计算:

$$RQI \text{ 或 } FQI = 4.98 - 0.34 \times IRI \quad (4.5.2)$$

式中 IRI——国际平整度指数。

RQI或FQI的数值范围为0~5。如果计算值为负值,则RQI或FQI取为0。

2 沥青路面和水泥路面行驶质量评价应根据RQI、IRI或平整度标准差(σ),将城镇道路路面行驶质量分为A、B、C和D四个等级,相应的评价标准应符合表4.5.2-1的规定。

3 人行道铺装平整度评价应根据FQI、IRI或平整度标准差(σ),将人行道质量分为A、B、C和D四个等级。相应的评价标准应符合表4.5.2-2的规定。

表 4.5.2-1 沥青路面和水泥路面行驶质量评价标准

评价指标	A			B		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
RQI	≥ 3.6	≥ 3.2	≥ 3.0	$\geq 3.0, < 3.6$	$\geq 2.8, < 3.2$	$\geq 2.6, < 3.0$
IRI	≤ 4.1	≤ 5.4	≤ 6.0	$> 4.1, \leq 5.7$	$> 5.4, \leq 6.6$	$> 6.0, \leq 7.2$
平整度标准差 σ (mm)	≤ 3.4	≤ 4.5	≤ 5.0	$> 3.4, \leq 4.7$	$> 4.5, \leq 5.5$	$> 5.0, \leq 6.0$
评价指标	C			D		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
RQI	$\geq 2.5, < 3.0$	$\geq 2.4, < 2.8$	$\geq 2.2, < 2.6$	< 2.5	< 2.4	< 2.2
IRI	$> 5.7, \leq 7.3$	$> 6.6, \leq 7.8$	$> 7.2, \leq 8.3$	> 7.3	> 7.8	> 8.3
平整度标准差 σ (mm)	$> 4.7, \leq 6.1$	$> 5.5, \leq 6.5$	$> 6.0, \leq 7.0$	> 6.1	> 6.5	> 7.0

注:平整度标准差 σ 评价指标仅在RQI、IRI数据收集有困难的情况下采用。

4.5.3 路面损坏状况评价应符合下列规定:

1 沥青路面和水泥路面损坏状况的评价指标应以路面状况指数(PCI)表示,PCI应按下式计算:

$$PCI = 100 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m DP_{ij} \times \omega_{ij} \quad (4.5.3-1)$$

式中 PCI——路面状况指数, 数值范围为0~100。如出现负值, 则PCI取为0;

n——单类损坏类型数, 对沥青路面, n取值为4, 分别对应裂缝类、变形类、松散类和其他类; 对水泥路面, n取值为4, 分别对应裂缝类、接缝破坏类、表面破坏类和其他类;

m——某单类损坏所包含的单项损坏类型数, 对沥青路面的裂缝类损坏, m取值为3, 分别对应线裂、网裂和碎裂; 其他单类损坏所包含的单项损坏类型数根据损坏类型表依此类推;

DP_{ij} ——第i单类损坏中的第j单项损坏类型的单项扣分值, 具体数值根据损坏密度, 由损坏单项扣分表中的值内插求得;

ω_{ij} ——第i单类损坏中的第j单项损坏类型的权重, 其值与该单项损坏扣分值和该单类损坏所包含的所有单项损坏扣分值总和之比或与该单类损坏扣分值和所有单类损坏扣分值总和之比有关, 具体数值应按本规范附录F确定。

2 路面损坏状况评价标准应根据路面损坏状况指数(PCI), 将道路路面损坏状况分为A、B、C和D四个等级, 相应的评价标准应符合表4.5.3-1的规定。

表 4.5.3-1 沥青路面和水泥路面损坏状况评价标准

评价指标	A			B		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
PCI	≥90	≥85	≥80	≥75, <90	≥70, <85	≥65, <80
评价指标	C			D		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
PCI	≥65, <75	≥60, <70	≥60, <65	<65	<60	<60

3 人行道损坏状况评价指标应以人行道状况指数(FCI)表示, FCI应按下式计算:

$$FCI = 100 - \sum_{i=1}^n DP_i \times \omega_i \quad (4.5.3-2)$$

式中 FCI——人行道状况指数, 数值范围为0~100。如出现负值, 则FCI取为0;

n——损坏类型总数, 对人行道, n取值为3, 分别对应裂缝、松动或变形和残缺三种损坏;

DP_i ——第i类损坏的单项扣分值, 具体数值根据损坏密度, 由损坏单项扣分表中的值内插求得;

ω_i ——第i类损坏的权重, 其值与单项扣分值和所有单项扣分值总和之比有关, 具体数值应根据本规范附录F确定。

4 人行道损坏状况评价标准应符合表4.5.3-2的规定。

表 4.5.3-2 人行道损坏状况评价标准

评价指标	A	B	C	D
FCI	≥ 80	$\geq 65, < 80$	$\geq 50, < 65$	< 50

5 沥青路面、水泥路面和人行道的PCI、FCI的具体计算方法应符合本规范附录G、H的规定。

4.5.4 沥青路面结构强度评价应根据沥青路面路表回弹弯沉值,将不同基层类型和交通量等级的沥青路面结构强度分为足够、临界和不足三个等级。相应的评价标准应符合表4.5.4-1的规定,交通量等级划分标准应符合表4.5.4-2的规定。

表 4.5.4-1 结构强度评价标准

(弯沉值以轴重 100kN 车为标准) (0.01mm)

交通量等级 \ 基层评价	碎砾石基层			半刚性基层		
	足够	临界	不足	足够	临界	不足
很轻	< 98	98~126	> 126	< 77	77~98	> 98
轻	< 77	77~98	> 98	< 56	56~77	> 77
中	< 60	60~81	> 81	< 42	42~59	> 59
重	< 46	46~67	> 67	< 31	31~46	> 46
特重	< 35	35~56	> 56	< 21	21~35	> 35

表 4.5.4-2 交通量等级划分标准 (pcu)

交通量等级	很轻	轻	中	重	特重
交通量 (AADT)	< 2000	2000~ 5000	5000~ 10000	10000~ 20000	> 20000

道路断面的年平均日交通量可按下式计算:

$$AADT = \sum N_i K_i \quad (4.5.4)$$

式中 AADT——年平均日交通量;

N_i ——实测交通量;

K_i ——换算系数,应按表 4.5.4-3 规定选用。

表 4.5.4-3 交通量换算系数

车辆类型	小客车	中客车、大客车	铰接车	平板车	货 3-10	货 12-15	挂 7-8
K_i	0.5	1	2	4	1	1.5	1

4.5.5 沥青路面抗滑性能评价应以摆值(BPN)或横向力系数(SFC)表示。根据BPN或SFC, 可将沥青路面抗滑能力分为A、B、C和D四个等级, 相应的评价标准应符合表4.5.5的规定。

表 4.5.5 沥青路面抗滑能力评价指标

评价指标	A			B		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
BPN	≥ 42	≥ 40	≥ 38	$\geq 37, < 42$	$\geq 35, < 40$	$\geq 33, < 38$
SFC	≥ 0.42	≥ 0.4	≥ 0.38	$\geq 0.37, < 0.42$	$\geq 0.35, < 0.4$	$\geq 0.33, < 0.38$
评价指标	C			D		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
BPN	$\geq 34, < 37$	$\geq 32, < 35$	$\geq 30, < 33$	< 34	< 32	< 30
SFC	$\geq 0.34, < 0.37$	$\geq 0.32, < 0.35$	$\geq 0.3, < 0.33$	< 0.34	< 0.32	< 0.3

4.5.6 沥青路面和水泥路面的综合评价指数PQI应按下式计算, 并应符合表4.5.6的规定。

$$PQI = T \times \omega_1 \times RQI + PCI \times \omega_2 \quad (4.5.6)$$

式中 PQI——综合评价指数, 数值范围为 0~100;

T ——RQI 分值转换系数, T 取值为 20;

ω_1 、 ω_2 ——分别为 RQI、PCI 的权重; 对快速路或主干路, ω_1 取值为 0.6, ω_2 取值为 0.4; 对次干路或支路, ω_1 取值为 0.4, ω_2 取值为 0.6。

表 4.5.6 综合评价标准

评价指标	A			B		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
PQI	≥90	≥85	≥80	≥75, <90	≥70, <85	≥65, <80
评价指标	C			D		
	快速路	主干、次干路	支路	快速路	主干、次干路	支路
PQI	≥65, <75	≥60, <70	≥60, <65	<65	<60	<60

4.5.7 道路技术状况评价结果应按本规范附录J的要求记录于设施分类年报表中。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

4.6 路面养护对策

4.6.1 沥青路面养护对策应符合表4.6.1的规定。

4.6.2 水泥路面养护对策应符合表4.6.2的规定。

表 4.6.1 沥青路面养护对策

评价指标	PCI	RQI	PCI	RQI	PCI	RQI	PCI	RQI	结构强度	BPN、SFC
等级	A、B	A、B	B、C	B、C	C	C	D	D	不足	D
养护对策	保养小修		保养小修或中修		中修或局部大修		大修或改扩建工程			

表 4.6.2 水泥路面养护对策

PCI 评价等级	A	B	C	D
养护对策	保养小修	保养小修或中修	中修或局部大修	大修或改扩建工程

4.6.3 人行道养护对策应符合表4.6.3的规定。

表 4.6.3 人行道养护对策

FCI 评价等级	A	B	C	D
养护对策	保养小修	保养小修或中修	中修或大修	大修或改扩建工程

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5 路基养护

5.1 一般规定

5.1.1 城镇道路路基养护应包括路基结构、路肩、边坡、挡土墙、边沟、排水明沟、截水沟等。

5.1.2 路基应保持稳定、密实、排水性能良好。

5.1.3 路基养护应符合下列规定：

- 1 路肩应无坑槽、沉陷、积水、堆积物，边缘应直顺平整。
- 2 土质边坡应平整、坚实、稳定，坡度应符合设计规定。
- 3 挡土墙及护坡应完好，泄水孔应畅通。
- 4 边沟、明沟、截水沟等排水设施坡度应顺适，无杂草，排水应畅通。
- 5 对翻浆路段应及时维护处理。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.2 路基翻浆

5.2.1 对易发生翻浆的路段应加强预防性养护工作。雨季前，应检查整修路肩、边沟，补修路面碎裂和坑槽；雨季后应疏掏排水设施，修理边沟水毁；冬季应及时清除路面积雪，填灌修补裂缝。

5.2.2 翻浆路段必须查明原因，对病害的范围、一般发生时间、气候变化、病害表面特征、路面结构、平时的养护情况等进行详细调查分析，作出记录，并应确定其治理方案。

5.2.3 处理翻浆可采取下列措施：

- 1 交通量小的路段或支路，可采取换土回填的措施。
- 2 钻孔灌注生石灰桩，或干拌碎石等其他措施。
- 3 设置砂桩，桩距和根数可根据翻浆的严重程度确定。
- 4 有翻浆迹象的路段，应采取以下措施：

1) 在路肩上开挖横沟，及时排除表面积水，横沟间距宜为3~5m，沟宽宜为300~400mm，沟深应至路面基层以下，且应高于边沟沟底；

- 2) 路面坑洼严重路段, 应设横纵向相连的盲沟并与边沟相通, 当受边沟高程等条件所限, 不能利用边沟排水时, 可设置渗水井;
- 3) 挖补翻浆土基, 可换填水稳定性良好的材料, 压实后重铺路面。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.3 路肩

- 5.3.1 路肩应平整、坚实。
- 5.3.2 路肩出现车辙、坑槽、路肩边缘积土, 应及时处理。
- 5.3.3 路肩应有横坡, 硬路肩横坡应大于路面横坡, 土路肩横坡应大于路面横坡1%~2%。
- 5.3.4 对土质松散的路肩, 可采取以下稳定措施:
 - 1 采用石灰土或砾料石灰土稳定、硬化路肩;
 - 2 撒铺石屑或其他粒料进行养护;
 - 3 在路肩外侧, 用块石或水泥混凝土预制块安砌护肩带, 其最小宽度宜大于350mm;
 - 4 沿路面边缘安砌路缘石, 其顶高与路边相同。
- 5.3.5 城镇道路的路肩宜改建成硬路肩。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.4 边坡

- 5.4.1 边坡的坡面养护应保持设计的坡度, 表面平顺、坚实。应经常观察路堑边坡的稳定情况, 及时处理危岩, 清除浮石。
- 5.4.2 边坡养护应符合下列规定:
 - 1 边坡出现冲沟、缺口、沉陷及塌落时应进行整修;
 - 2 路堑边坡出现冲沟、裂缝时, 应及时填塞捣实; 如出现潜流涌水, 应隔断水源, 或采取其他措施将水引向路基以外。
- 5.4.3 边坡防护与加固应符合下列规定:
 - 1 边坡防护应根据路基土质条件选用不同治理方法。可分为植被防护和坡面治理两类, 亦可混合使用;
 - 2 对植物易生长的边坡, 可采用种草、铺草皮及植树等植被防护措施;

- 3 对陡边坡和风化严重的岩石边坡可采用抹面、喷浆、勾缝、灌浆、石砌边坡等坡面处理方法;
 - 4 采用片(块)石、卵石及混凝土预制块等材料铺砌护坡, 在坡面径流流速小于 1.5m/s 地段可采用干砌, 其厚度宜大于 250mm ; 坡面径流流速大于 1.5m/s 或有风浪地段应采用浆砌, 其厚度宜大于 350mm ;
 - 5 对岩石开裂并有坍塌危险的边坡, 应采用混凝土或钢筋混凝土修筑;
 - 6 对岩石挖方受雨水浸蚀出现剥落或崩塌不稳定的地方, 可采用锚喷法加固。在加固范围应设置泄水孔, 涌水地段应挖水平泄水沟;
 - 7 对路堑或路堤边坡高差大, 且受条件限制, 坡度达不到土壤稳定要求的边坡, 应修筑挡土墙。
- 5.4.4 边坡经加固后形成的护坡, 应加强养护与检查, 发现损坏应及时修理。
- 5.4.5 对滑坡地段应加强观测, 作好观测记录, 分析可能出现的异常情况, 并应及时采取下列措施:
- 1 在滑坡体上方设置截水沟, 滑塌范围内修建竖向(主沟)及斜向(支沟)排水沟;
 - 2 当滑坡体位于地下水位充沛的地段时, 应设置盲沟或截断水源;
 - 3 修建抗衡坡体滑塌的挡土墙等构筑物。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.5 挡土墙

- 5.5.1 挡土墙应定期检查。发现异常现象, 应及时采取措施, 并应及时去除挡土墙上的草木。
- 5.5.2 挡土墙应坚固、耐用、整齐和美观。
- 5.5.3 墙体及坡面出现裂缝或断缝, 应先做稳定处理, 再进行补缝。
- 5.5.4 挡土墙出现风化剥落时, 应处置。
- 5.5.5 挡土墙的泄水孔应保持畅通。挡土墙出现严重渗水, 应增设泄水孔或墙后排水设施。
- 5.5.6 挡土墙发生倾斜、凹凸、滑动及下沉时, 应先消除侧压因素, 再选择锚固法、套墙加固法或增建支撑墙等加固措施。
- 5.5.7 严重损坏的挡土墙, 应将损坏部分拆除重建。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.6 边沟、排水沟、截水沟

5.6.1 边沟、排水沟和截水沟的淤积物应及时清除, 沟内流水应畅通, 断面完好。对沟断面破损应及时整修恢复。

5.6.2 土质边沟的纵坡坡度应大于0.5%, 平原地区排水困难地段不宜小于0.2%。当土质为细砂质土及粉砂土且纵坡在1%~2%时, 或粉砂质黏土且纵坡为3%~4%, 或流量大时, 必须加固边沟。

5.6.3 对有可能被冲刷的土质边沟、排水沟、截水沟, 其加固类型应结合地形、地质、纵坡等实际情况, 可按表5.6.3-1和表5.6.3-2选用。

表 5.6.3-1 排水沟渠加固类型

型 式	加 固 类 型	加 固 厚 度 (mm)
简 易	夯实沟底沟壁	—
	黏土碎(砾)石加固	100~150
	石灰三合土碎(砾)石加固	100~150
干 砌	干砌片石	150~250
	干砌片石水泥砂浆抹平	150~250
浆 砌	浆砌片石	150~250
	浆砌混凝土预制块	100~150
	砖 砌	60~120

表 5.6.3-2 边沟加固类型与纵坡关系

纵坡 (%)	<1	1~3	3~5	5~7	>7
加固类型	不加固	1 土质好不加固 2 土质不好简易加固	干砌	干砌或浆砌	浆砌

众智软件 <http://www.gisroad.com>

5.7 特殊土质路基

5.7.1 对盐渍土、湿陷性黄土、软土、多年冻土等特殊土质路基的养护, 应因地制宜, 做好保养小修。

5.7.2 盐渍土路基排水系统应经常保持良好状态, 出现坍塌、溶陷、路基发软、强度降低等病害, 应采取下列防护及治理措施:

1 加密排水沟, 沟底应保持0.5%~1%纵坡; 对路基填土低、排水困难地段, 应加宽加深边沟或在边沟外增设横向排水沟, 其间距不宜大于500m, 沟底应有向外倾斜2%~3%的横坡;

2 换填风积沙或矿料, 其厚度不宜小于300mm;

3 打石灰桩或砂桩, 深度应达冰冻线以下且呈梅花状排列, 并应符合设计要求。

5.7.3 湿陷性黄土路基出现的裂缝、剥落、沟槽、坍方、沉陷等病害, 应根据不同情况, 采取下列加固措施治理:

1 减缓坡面, 采取植被防护加固措施治理;

2 冲刷不严重的路段, 可采用黏土掺拌铡草进行抹面, 并应每隔300~400mm打入木楔;

3 雨雪量较大的地区, 应对坡面进行加固防护, 形成护坡;

4 路基出现坑穴, 可采用灌砂、灌浆或挖开填塞孔道后夯实, 且应事先导水或排水;

5 路肩出现坑凹, 可采用砂、土混合料改善表层, 或采取硬化措施; 路肩未硬化地段, 应每隔20~30m设盲沟一处, 盲沟应与边坡急流槽相接。

5.7.4 软土路基的沉降、冻胀、弹软、沉陷、滑动等病害, 应根据不同情况, 采取下列防治措施:

1 降低水位。当在路基两侧开挖沟渠的工程量不大时, 可加深路堤两侧边沟;

2 反压护道。当路堤下沉, 两侧或一侧隆起时, 可采取在路堤两侧或一侧填筑适当高度与宽度的护道;

3 换土。将路堤病害处软土全部挖除, 换填强度较高, 透水性较好的砂砾石、碎石;

4 抛石挤淤。当软土液性指数大, 层厚较薄, 石料能沉至硬层处时, 选用片(块)石块径不宜小于300mm。抛石自路堤中部开始, 逐步向两侧展开, 挤出淤泥应予清除; 抛石至一定高度经碾压后, 在其上铺设反滤层, 再填土至路基原有高度;

5 侧向压缩。在路堤坡脚砌筑纵向结构, 限制软土侧向挤出, 可采用板桩、木排桩、钢筋混凝土桩及片石齿墙等;

6 除以上治理方法外, 还可采用砂石垫层、石灰桩、砂桩、袋状砂井, 塑料排水板以及土工织物滤垫等方法。

5.7.5 多年冻土路基的路堑边坡坍塌、路基不均匀沉陷、冻胀、翻浆、开裂、变形等病害, 应根据不同情况, 采取下列防治措施:

1 应采取保护冻土的原则, 除满足最小高度外, 应另加500mm保护层。路基填方高度不得小于1m;

2 养护材料应选用砂砾等非冻胀性材料;

3 应加强排水, 保持路基干燥;

4 当受地形限制, 路基填筑高度不够时, 应铺筑保温隔离层;

5 防护构造物应选用耐冻融性材料。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

6 沥青路面养护

6.1 一般规定

- 6.1.1 沥青路面必须进行经常性和预防性养护。当路面出现裂缝、松散、坑槽、拥包、啃边等病害时, 应及时进行保养小修。
- 6.1.2 沥青混合料出厂时应有出厂合格证明。混合料外观应拌合均匀、色泽一致, 无明显油团、花白或烧焦。
- 6.1.3 铺筑沥青混合料时, 大气温度宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的相应技术措施; 雨天时不得施工。
- 6.1.4 沥青路面铣刨、挖除的旧料宜再生利用。
- 6.1.5 沥青路面面层不得采用水泥混凝土进行修补。
- 6.1.6 当沥青路面摊铺面积大于500m²时, 宜采用摊铺机铺筑。
- 6.1.7 沥青路面维修边线、纵横缝接茬宜使用机械切割。
- 6.1.8 采用铣刨机铣刨的路面, 在修补前应将残料和粉尘清除干净。粘层油宜选择乳化沥青。
- 6.1.9 沥青路面小修、中修质量, 应符合本规范第13.2.2条的要求。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

6.2 常见破损的维修

6.2.1 裂缝的维修应符合下列规定:

- 1 缝宽在10mm以内的, 应采用热沥青灌缝, 缝内潮湿时应采用乳化沥青灌缝;
- 2 缝宽在10mm以上时, 应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝。

6.2.2 坑槽的维修应符合下列规定:

- 1 坑槽深度已达基层, 应先处治基层, 再修复面层;
- 2 在低温寒冷季节, 可采用沥青冷补材料处治;
- 3 当采用热修补方法时, 应先沿加热边线退回100mm, 翻松被加热面层, 喷洒乳化沥青, 加入新的沥青混合料, 整平压实;
- 4 修补的坑槽应为顺路方向的矩形, 坑槽四壁不得松动且必须涂刷粘层油, 槽深大于50mm时必须分层摊铺压实。

6.2.3 拥包的维修应符合下列规定:

- 1 拥包峰谷高差不大于15mm时, 可采用机械铣刨平整;

- 2 拥包峰谷高差大于15mm且面积大于 2m^2 时, 应采用铣刨机将拥包全部除去, 并低于路表面至少30mm, 清扫干净后, 喷洒粘层油, 并采用热沥青混合料重铺面层;
- 3 基础变形形成的拥包, 应更换已变形的基层, 再重铺面层。

6.2.4 沉陷的维修应符合下列规定:

- 1 当土基和基层已经密实稳定, 可只修补面层;
- 2 土基或基层被破坏时, 应先修补基层, 再重铺面层;
- 3 桥涵台背填土沉降时, 应先处理台背填土后再修补面层。正常沉降时, 可直接加铺面层。

6.2.5 车辙的维修应符合下列规定:

- 1 车辙在15mm以上时, 可采用铣刨机械清除;
- 2 当联结层损坏, 应将损坏部位全部挖除, 重新修补;
- 3 因基层局部下沉而造成的车辙, 应先修补基层。

6.2.6 波浪(搓板)的维修应符合下列规定:

- 1 波浪(搓板)的波峰与波谷高差起伏大于15mm时, 应采用铣刨机削平;
- 2 当铣刨后的路面露出粗骨料或底面层时, 应重铺面层, 且厚度应大于30mm
- 3 当局部强度不足时, 应先修补基层, 再重铺面层。

6.2.7 麻面与松散的维修应符合下列规定:

- 1 已成松散状态的面层, 应将松散部分全部挖除, 重铺面层, 或按 $0.8\sim 1.0\text{kg}/\text{m}^2$ 的用量喷洒沥青, 撒布石屑或粗砂进行处治;
- 2 沥青面层因不贫油出现的轻微麻面, 可在高温季节撒布适当的嵌缝料处治;
- 3 大面积麻面应喷洒沥青, 并撒布适当粒径的嵌缝料处治;
- 4 城区可采用稀浆封层或微表处等方法维修。

6.2.8 泛油的维修应符合下列规定:

- 1 轻微泛油的路段, 可撒 $3\sim 5\text{mm}$ 粒径的石屑或粗砂处治;
- 2 较重泛油的路段, 可先撒 $5\sim 10\text{mm}$ 粒径的石屑采用压路机碾压。待稳定后, 再撒 $3\sim 5\text{mm}$ 粒径的石屑或粗砂处治;
- 3 严重泛油路段, 应将含油量过高的软层铣刨清除后, 重铺面层。

6.2.9 脱皮的维修应符合下列规定:

- 1 封层的脱皮, 应清除已脱落和松动的部分, 再重新做上封层;
- 2 沥青面层层间产生脱皮, 应将脱落及松动部分清除, 在下层沥青面上涂刷粘层油, 并重铺沥青层。

6.2.10 啃边的维修应将破损的沥青面层挖除, 补砌路缘石, 在接茬处涂刷粘结沥青, 再恢复面层。

6.2.11 当路面抗滑性能低于本规范表4.5.5要求时, 应加铺磨耗层。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

6.3 路面上封层

6.3.1 遇有下列情况时,应在沥青路面上铺筑上封层:

- 1 沥青面层的空隙较大,透水严重;
- 2 路面轻微裂缝,但路面强度能满足要求;
- 3 需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面;
- 4 按周期需进行预防性养护的沥青路面。

6.3.2 上封层可采用下列类型:

- 1 单层或多层式沥青表面处治;
- 2 乳化沥青稀浆封层;
- 3 微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)。

6.3.3 单层或多层式沥青表面处治应符合下列规定:

- 1 用于路面裂缝病害的单层沥青表面处治厚度不应超过15mm;
- 2 用于网裂病害的多层式表面处治厚度不应超过30mm;
- 3 沥青表面处治宜在郊区道路上使用。

6.3.4 乳化沥青稀浆封层宜用于城镇次干路、支路工程,并应符合下列规定:

- 1 稀浆封层不得作为路面补强层使用;
- 2 稀浆封层施工时,其施工、养生期内的气温应高于10℃,并不得在雨天施工;
- 3 各种材料和施工方法应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

6.3.5 微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)宜用于城镇快速路、主干路的上封层,并应符合下列规定:

- 1 对原路面应进行整平处理;
- 2 改性乳化沥青中的沥青应符合道路石油沥青标准;
- 3 采用的集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质,砂当量宜大于65%;
- 4 微表处应采用稀浆封层摊铺机进行施工,施工方法和质量要求应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

6.4 路面补强

6.4.1 道路路面补强应符合下列规定:

1 对原有沥青路面必须作全面的技术调查, 调查内容应包括:

- 1) 旧路破损及病害的程度;
 - 2) 旧路的设计、施工养护技术资料;
- 2 乳化沥青稀浆封层;
- 3 微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)。

6.3.3 单层或多层式沥青表面处治应符合下列规定:

- 1 用于路面裂缝病害的单层沥青表面处治厚度不应超过15mm;
- 2 用于网裂病害的多层式表面处治厚度不应超过30mm;
- 3 沥青表面处治宜在郊区道路上使用。

6.3.4 乳化沥青稀浆封层宜用于城镇次干路、支路工程, 并应符合下列规定:

- 1 稀浆封层不得作为路面补强层使用;
- 2 稀浆封层施工时, 其施工、养生期内的气温应高于10℃, 并不得在雨天施工;
- 3 各种材料和施工方法应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

6.3.5 微表处(聚合物改性乳化沥青稀浆封层)宜用于城镇快速路、主干路的上封层, 并应符合下列规定:

- 1 对原路面应进行整平处理;
- 2 改性乳化沥青中的沥青应符合道路石油沥青标准;
- 3 采用的集料应坚硬、耐磨、棱角多、表面粗糙、不含杂质, 砂当量宜大于65%;
- 4 微表处应采用稀浆封层摊铺机进行施工, 施工方法和质量要求应符合国家现行标准《路面稀浆封层施工规程》CJJ 66的规定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

7 水泥混凝土路面养护

7.1 一般规定

7.1.1 水泥混凝土路面养护应包括下列主要内容:

- 1 日常巡查、小修、养护;
- 2 周期性的灌缝;
- 3 对路面发生的病害及时进行处理;
- 4 按周期有计划地安排中修、大修、改扩建项目, 提高道路的技术状况。

7.1.2 水泥混凝土路面的大修、改扩建工程项目应进行专项工程设计。

7.1.3 对 I、II 等养护的道路宜采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

7.1.4 水泥混凝土路面养护维修的常规和专用材料,应具有足够的强度、耐久性和稳定性,养护维修的主要材料应进行试验,并应符合本规范附录K的要求。

7.1.5 水泥混凝土路面的养护质量应符合本规范第13.3.2条的规定。

7.1.6 水泥混凝土路面常见病害的维修除应符合本规范外,尚应符合国家现行标准《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073.1的有关规定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

7.2 路面的日常养护

7.2.1 水泥混凝土路面必须经常清除泥土、石块、砂砾等杂物,严禁在路面上拌合砂浆或混凝土等作业。

7.2.2 对有化学制剂或油污污染的水泥混凝土路面应及时清洗。

7.2.3 水泥混凝土路面缘石缺失应及时补齐。

7.2.4 接缝的养护应符合下列要求:

- 1 填缝料凸出板面时应及时处理,对城镇快速路、主干路不得超出板面,对次干路和支路超过3mm时应铲平;
- 2 杂物嵌入接缝时应予清除;
- 3 填缝料外溢流淌到面板应予清除;
- 4 填缝料的更换周期宜为2~3年;
- 5 填缝料局部脱落时应进行灌缝填补;脱落缺失大于1/3缝长应立即进行整条接缝的更换;
- 6 清缝、灌缝宜使用专用机具,更换后的填缝料应与面板粘结牢固;
- 7 填缝料技术要求应符合本规范附录K中第K.2节的规定;
- 8 填缝料的更换宜选在春秋两季,或在当地年气温居中且较干燥的季节进行。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

7.3 常见破损的维修

7.3.1 路面板出现小于3mm的轻微裂缝,可采用直接灌浆方法处治。对大于或等于3mm且小于15mm贯穿板厚的中等裂缝,可采取扩缝补块的方法处治。对大于或等于15mm的严重裂缝可采用挖补方法全深度补块。

7.3.2 裂缝的维修应符合下列规定:

- 1 扩缝补块的最小宽度不得小于100mm;
- 2 采用挖补方法全深度补块时,基层强度应符合要求。

7.3.3 板边、板角修补应符合下列规定:

- 1 当水泥混凝土路面板边轻度剥落时,快速路、主干路的养护不得采用沥青混合料修补;
- 2 板角断裂应按破裂面确定切割范围。在后补的混凝土上,对应原板块纵横处切开;
- 3 凿除破损部分时,应保留原有钢筋,新旧板面间应涂刷界面剂;
- 4 与原有路面板的接缝面,应涂刷沥青,如为胀缝,应设置接缝板;
- 5 当混凝土养生达到设计强度后,方可通行车辆。

7.3.4 水泥混凝土路面板块脱空,可采用弯沉仪、探地雷达等设备测定。其弯沉值超过0.2mm时应确定为面板脱空。

7.3.5 面板脱空可采用灌浆方法处置,且灌浆孔的布设应符合下列规定:

- 1 灌浆孔与面板边的距离不应小于0.5m,灌注孔的数量在一块板上宜为3~5个;
- 2 孔的直径应和灌注嘴直径一致;
- 3 灌注压力宜为1.5~2.0MPa;
- 4 灌注作业应从沉陷量大的地方开始。当相邻孔或接缝处冒浆即可停止泵送。每灌完一孔应采用木楔堵孔。

7.3.6 水泥混凝土路面唧泥病害,应采取压浆处理。处理后应对接缝及时灌筑。

7.3.7 错台的维修应符合下列规定:

- 1 当工等养护的道路错台高差大于8mm,II、III等养护的道路错台高差大于12mm时,应及时处治;
- 2 高差大于20mm的错台,应采用适当材料修补,且接顺的坡度不得大于1%;
- 3 修补时应将下沉板凿成20~50mm深的槽,并涂刷界面剂。

7.3.8 面板沉陷的维修应符合下列规定:

- 1 采用面板顶升,顶升值应经测量计算确定。原板复位后,按板下脱空进行处治;
- 2 面板整板沉陷并发生碎裂,应采取整板翻修;
- 3 当沉陷处经常积水,可在适当位置增设雨水口。

7.3.9 相邻路面板板端拱起的维修,应根据拱起的高度,将拱起板两侧横缝切宽,释放应力,使板逐渐恢复原位,修复后应再检查此段路面的伸缝,如有损坏应按本规范第7.3.11条要求维修。

7.3.10 坑洞的补修应符合下列规定:

- 1 深度小于30mm且数量较多的浅坑,或成片的坑洞可采用适宜材料修补;
- 2 深度大于或等于30mm的坑槽,应先做局部凿除,再补修面层。

7.3.11 接缝的维修应符合下列规定:

- 1 接缝填料的损坏维修应符合本规范第7.2.4条的要求;
- 2 接缝处因传力杆设置不当所引起的损坏,应将原传力杆纠正到正确位置;

- 3 在伸缩缝修理时, 应先将热沥青涂刷缝壁, 再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙, 必须采用沥青或其他接缝料填实抹平, 上部采用嵌缝条的接缝板应及时嵌入嵌缝条;
- 4 在低温季节或缝内潮湿时应将接缝烘干;
- 5 当纵向接缝张开宽度在10mm及以下时, 宜采用加热式填缝料;
- 6 当纵向接缝张开宽度在10mm以上时, 宜采用聚氨酯类填缝料常温施工。当纵向接缝张开宽度超过15mm时, 可采用沥青砂填缝;
- 7 当接缝出现碎裂时, 应先扩缝补块, 再做接缝处理。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

7.4 翻修及路面改善

7.4.1 水泥混凝土路面整块面板翻修应符合下列规定:

- 1 旧板凿除时, 不得造成相邻板块破损、错位, 应保留原有拉杆;
- 2 基层损坏或强度不足时, 宜采用不低于C15混凝土补强, 基层补强层顶面标高应与基层顶面标高相同;
- 3 在混凝土路面板接缝处的基层上, 宜涂刷一道宽200mm沥青带;
- 4 应根据通车时间要求选用路面的修补材料, 进行配合比设计。

7.4.2 部分路段的翻修应符合下列规定:

- 1 必须依据路段的检测评价报告确定翻修的等级和标准;
- 2 路段的翻修应有维修设计文件;
- 3 路段翻修应统一规划;
- 4 翻修时, 新旧水泥混凝土板交接处应设传力杆, 并对损坏的拉杆进行修复。

7.4.3 表面功能修复应符合下列规定:

- 1 水泥混凝土路面出现较大面积的磨光、起皮、剥落、露骨等病害, 应及时安排大、中修工程予以维修;
- 2 城镇次干、支路可采用表面处理、稀浆封层或加铺沥青磨耗层的方法维修;
- 3 路面磨光时宜采用刻槽机对路面板重新刻槽, 槽深宜为3~5mm, 槽宽宜为3~5mm, 缝距宜为10~20mm。

7.4.4 水泥混凝土路面改善应因地制宜, 可加铺水泥混凝土面层, 或加铺沥青混凝土面层。

7.4.5 加铺水泥混凝土面层应符合下列规定:

- 1 水泥混凝土加铺层的标高控制应与周边环境、临路建筑标高协调, 不得影响正常雨水排除;
- 2 对原混凝土路面的各类病害必须进行维修;
- 3 新旧混凝土路面间应设置隔离层, 隔离层可选用沥青混凝土、土工布或沥青油毡等种类;
- 4 加铺层的厚度应通过设计计算确定, 并不得小于180mm;
- 5 桥面荷载或标高受到限制的路段可采用钢纤维混凝土加铺层或沥青混凝土加铺层。

7.4.6 加铺沥青混凝土层应符合下列规定:

- 1 加铺前应对原混凝土路面进行检测, 当强度处于不足状态时, 应做补强层厚度计算, 且应对路面板损坏部位进行维修;
- 2 反射裂缝的防治可采用土工格栅、改性沥青油毡、土工布等材料;
- 3 喷洒乳化沥青粘层油时, 应在破乳后进行摊铺作业;
- 4 在水泥混凝土路面上加铺沥青混凝土的厚度不得小于80mm。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

8 其他路面养护

8.1 块石铺砌路面

8.1.1 块石铺砌路面应设置基层、垫层(整平层), 且强度满足交通荷载要求。石块之间应采用填缝料嵌填密实。

8.1.2 块石铺砌路面的养护应符合下列规定:

- 1 应保持路面整洁;
- 2 填缝应保证饱满;
- 3 填缝料破碎时应重新勾缝;
- 4 春季和雨季应增加巡检次数, 排水系统应通畅。

8.1.3 块石铺砌路面的维修应符合下列规定:

- 1 当发现路面边缘损坏、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台时应及时维修;
- 2 当基层强度不足而造成路面损坏, 应清除软弱基层, 换填新的基层材料再恢复面层;
- 3 更新的块石材质, 规格应与原路面一致;
- 4 施工时整平层砂浆应饱满, 严禁在块石下垫碎砖、石屑找平;
- 5 铺砌后的块石应夯平实, 并应采用小于5mm砂砾填缝。

8.1.4 块石路面补修质量应符合本规范第13.4.2条的规定。

8.1.5 当块石路面粗糙条纹深度小于2mm时, 应凿毛处理, 条纹应垂直于路面, 间距宜为10~30mm, 深度宜为3~5mm。

8.1.6 在广场、步行街的块石路面(花岗石、大理石), 不宜采用抛光、机刨的石材。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

8.2 水泥混凝土预制砌块路面

8.2.1 砌块路面的养护应符合本规范第13.4.2条的要求。

8.2.2 砌块路面的小修应包括下列内容:

- 1 局部砌块的松动、缺损、错台;
- 2 局部沉陷、压碎, 检查井四周烂边;
- 3 砌块路面上的局部掘路修复工作。

8.2.3 当砌块路面出现下列情况时, 应及时安排中修或大修工程:

- 1 纵横坡度不满足设计要求, 出现大面积积水;
- 2 砌块路面状况指数PCI小于50;
- 3 掘动道路宽度超过2/3, 面积大于该路段总面积的1/2;
- 4 彩色砌块颜色大面积脱落。

8.2.4 大中修工程必须进行施工维修设计或施工方案设计。

8.2.5 局部更换的砌块, 其颜色、图案、材质、规格宜与原路面一致, 路面砖强度和最小厚度应符合表8.2.5的规定。

表 8.2.5 路面砖强度和最小厚度

道路分类	抗压强度 (MPa)		最小厚度 mm
	平均	单块	
主干路	60	50	100
次干路	60	50	80
支路	50/35	42/30	80

注: “/”下方为支路中街坊路的取值。

8.2.6 当选用砌块的长边与厚度之比大于或等于5时, 除应满足上述规定外, 其抗折强度不得低于4.0MPa。

8.2.7 当选用彩色砌块时, 其颜料应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用颜料及其试验方法》JC/T539的规定。砌块的防滑指标(BPN)不得小于60, 砌块的渗透指标应大于或等于50mL/min。寒冷地区应增加冻融试验。

8.2.8 砌块路面的外观质量应符合下列规定:

- 1 铺砌必须平整、稳定, 灌缝应饱满, 不得有翘动现象;
- 2 面层与其他构筑物应接顺, 不得有积水现象。

8.2.9 砌块路面的检查验收质量应符合本规范第13.4.2条的规定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

9 人行道的养护

9.1 一般规定

9.1.1 人行道养护应包括人行道基层、面层及人行道无障碍设施、人行道缘石、树池和踏步等。

9.1.2 对人行道及其附属设施应经常巡查, 并应符合本规范第4.2.4条的要求。

9.1.3 人行道及其附属设施应处于完好状态, 人行道的养护应符合下列规定:

- 1 表面平整, 无积水, 砌块无松动、残缺, 相邻块高差符合要求;
- 2 缘石、踏步稳定牢固, 不得缺失;
- 3 树池框不得凸起、残缺;
- 4 人行道上检查井不得凸起、沉陷, 检查井盖不得缺失;
- 5 盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

9.2 面层养护

9.2.1 面层砌块为振捣成型、挤压成型和加工的石材均可用作人行道面层的铺装。

9.2.2 人行道面层砌块铺装必须设置足够强度的基层和垫层。面层砌块发现松动应及时补充填缝料, 充填稳固, 若垫层不平, 应重新铺砌。

9.2.3 垫层材料可采用干砂、石屑、石灰砂浆、水泥砂浆等。

9.2.4 面层养护应包括下列内容:

- 1 砌块填缝料散失的补充;
- 2 路面砖松动、破损、错台、凸起或凹陷的维修;
- 3 较大面积的沉陷、隆起或错台、破损的维修;
- 4 检查井沉陷和凸起的维修。

9.2.5 面层砌块缝隙应填灌饱满, 砌块排列应整齐, 面层应稳固平整, 排水应通畅。

9.2.6 面层养护应符合下列规定:

- 1 更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致;

- 2 面层砌块发生错台、凸出、沉陷时, 应将其取出, 整理垫层, 重新铺装面层, 填缝。修理的部位应与周围的面层砌块砖相接平顺;
- 3 对基层强度不足产生的沉陷、破碎损坏, 应先加固基层, 再铺砌面层砌块;
- 4 砌块的修补部位宜大于损坏部位一整砖;
- 5 检查井周围或与构筑物接壤的砌块宜切块补齐, 不宜切块补齐的部分应及时填补平整;
- 6 盲道砌块缺失、损坏应及时修补。提示盲道的块型、位置应安装正确。

9.2.7 人行道养护质量标准应符合本规范第13.4.2条的要求。

9.2.8 人行道面层砌块应具有防滑性能, 其材质标准应符合表9.2.8的要求。

表 9.2.8 人行道面层砌块材质标准

项 目	技 术 要 求
抗折强度 (MPa)	不低于设计要求
抗压强度 (MPa)	≥ 30
对角线长度 (mm)	± 3 (边长 $>350\text{mm}$), ± 2 (边长 $<350\text{mm}$)
厚 度 (mm)	± 3 (厚度 $>80\text{mm}$), ± 2 (厚度 $<80\text{mm}$)
边 长 (mm)	± 3 (边长 $>250\text{mm}$), ± 2 (边长 $<250\text{mm}$)
缺边掉角长度 (mm)	≤ 10 (边长 $>250\text{mm}$), ≤ 5 (边长 $<250\text{mm}$)
其 他	颜色一致, 无蜂窝, 露石, 脱皮, 裂缝等

9.2.9 沥青混凝土面层的人行道养护应按本规范第6章的规定执行。

9.2.10 水泥混凝土人行道的养护应按本规范第7章规定执行。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

9.3 基础养护

9.3.1 人行道两侧立缘石不得缺失。形成坑槽的路面砖及安装话亭、报箱、灯杆、工作排架等形成的洞穴, 应及时修补。

9.3.2 当人行道变形下沉和拱胀凸起时, 应对基础进行维修。

9.3.3 修复挖掘的人行道基础, 应符合下列规定:

- 1 沟槽回填的最小宽度应满足夯实机械的最小工作宽度, 且不得小于600mm; 应分层回填夯实, 分层的厚度应小于夯实机械最大振实厚度;
- 2 当不能满足回填最小宽度时, 可采用灌筑混凝土等方法回填密实;

3 沟槽回填应高于原路床, 夯实后再整平, 恢复面层。

9.3.4 人行道基础维修质量应符合表9.3.4的规定。

表 9.3.4 人行道基础维修质量标准

项 目		技术要求	检验频率		检查方法 (取最大值)
			范 围	点 数	
压实度 (重型击实)	路基	$\geq 90\%$	20m	1	环刀法 灌砂法
	基层	$\geq 93\%$			
平整度		$\leq 10\text{mm}$			3m 直尺
厚 度		$\pm 10\text{mm}$			钢尺
宽 度		不小于设计规定			钢尺
横 坡		$\pm 0.3\%$			水准仪

众智软件 <http://www.gisroad.com>

9.4 缘石养护

9.4.1 缘石应保持清洁, 冬季应及时清除含有盐类、除雪剂的融雪。

9.4.2 混凝土缘石应经常保持稳固、直顺, 发生挤压变形, 拱胀变形应予以调整, 调整后的缘石应及时勾缝。

9.4.3 更换的缘石规格、材质应与原路缘石一致。

9.4.4 花岗石、大理石类的缘石其缝宽不得小于3mm, 最大缝宽不得超过10mm。

9.4.5 道路翻修、人行道改造时, 砌筑缘石应采取C15水泥混凝土做立缘石背填。

9.4.6 缘石养护质量标准应符合表9.4.6的规定。

表 9.4.6 人行道缘石养护质量标准

项 目	技术要求	检验频率		检查方法 取最大值
		范 围	点 数	
直顺度	$\leq 10\text{mm}$	20m	1	20m 小线
相邻块高差	$\leq 3\text{mm}$	20m	3	钢尺
缝 宽	$\pm 3\text{mm}$	20m	1	钢 尺
高 程	$\pm 10\text{mm}$	20m	1	水准仪

9.4.7 缘石标准应符合表9.4.7的规定。

表 9.4.7 缘 石 标 准

项 目	技 术 要 求
抗折强度 (MPa)	不低于设计要求
抗压强度 (MPa)	≥ 30
长 度 (mm)	± 5
宽度与厚度 (mm)	± 2
缺边掉角 (mm)	< 20 , 外露面、边、棱角完整
其 他	颜色一致, 无蜂窝, 露石, 脱皮, 裂缝等

众智软件 <http://www.gisroad.com>

9.5 树池、踏步养护

9.5.1 人行道树池尺寸应根据步道宽度确定, 且不得小于 $1\text{m} \sim 1\text{m}$ 。

9.5.2 未绿化的人行道预留的树池, 树池边框距路缘石的间距宜大于 300mm 。

9.5.3 树池的养护应符合下列规定:

- 1 树池边框应与人行道相接平整;
- 2 混凝土树池出现剥落、露筋、翘角、拱胀变形, 铸铁类、再生塑料类的树池出现断裂、缺失应及时维修更换。

9.5.4 踏步破损或失稳, 应及时维修。

9.5.5 维修踏步每阶高度应一致。当踏步顶面为贴面时, 应具有防滑性能。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

10 掘路修复

10.1 一般规定

10.1.1 掘路前应查明地下管线状况, 挖槽时不得损坏原有的地下管线。

10.1.2 掘路的宽度应满足压实机械宽度要求, 当宽度不适宜压实机械作业时, 其结构修复必须按原标准提高一个等级进行, 或对土基进行加固处理。

10.1.3 掘路的槽底最小宽度宜为所埋设施的外侧宽度加两侧夯实机具的工作宽度。

10.1.4 当顺向掘路宽度达到原路 $1/2$ 时, 面层宜为全幅修复。当顺向掘路宽度超过原路 $1/2$ 时, 应进行专项掘路修复设计。

10.1.5 掘路埋设各种管线的管顶埋深应大于路床下300mm, 否则应采取加固措施。

10.1.6 掘路修复的技术资料应归入该条道路的技术档案。

10.1.7 城镇道路的管线敷设宜采用非开挖施工技术。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

10.2 回填

10.2.1 掘路沟槽回填, 严禁使用淤泥、腐殖土、垃圾杂物和冻土。

10.2.2 回填土质量应符合现场试验的击实标准和最佳含水量要求。分层回填的层厚应小于200mm, 也可根据碾压、夯实机具的性能确定分层厚度。

10.2.3 当沟槽分段填土时, 交接处应做成阶梯形, 阶梯长度应大于层厚的两倍。

10.2.4 雨季回填时沟槽内不得有积水。

10.2.5 槽底至设施顶部以上500mm范围内回填时, 应从两侧对称进行, 同时还土的高度差不得大于一层。

10.2.6 沟槽回填土的压实度应根据回填土的深度和部位(图10.2.6)确定压实度, 并应符合下列规定:




图 10.2.6 回填土部位
I、II、III——填土部位

- 1 填土部位 I (轻型击实) 压实度应大于90%;
- 2 设施顶部以上500mm范围内填土部位 II (轻型击实) 压实度应大于85%;
- 3 设施顶部500mm以上至路床以下部位 III 填土压实度应符合表10.2.6的规定。

表 10.2.6 设施顶部 500mm 以上至路床以下沟槽回填质量标准

项目 回填深度(m)	压实度 (重型击实)			检验频率		压实度 检查方法
	快速路 主干路	次干路	支路	每层	点数	
0~0.8	≥95%	≥94%	≥93%	20m	1	环刀法
0.8~1.5	≥92%	≥91%	≥90%			
>1.5	≥90%	≥90%	≥90%			

10.2.7 回填土时对沟槽内原有的管线设施应采取保护措施。

10.2.8 掘路回填遇有特殊情况时应采取下列措施:

- 1 当采用掘路土回填不能保证质量时, 可采用砂、天然级配砂砾或水泥混凝土等材料回填;
- 2 沟槽发生塌方时, 宜加大沟槽断面后, 再回填;
- 3 当槽内设施顶部以上回填厚度小于设计规定时, 应对所埋设施进行加固保护。

10.2.9 直埋线缆沟槽回填时, 其线缆上方应有保护层。回填材料可采用粗砂、混凝土等回填灌注。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

10.3 基层修复

10.3.1 修复基层的各类材料应具有出厂合格证明, 且应经现场试验合格后才能使用。

10.3.2 基层修复宜采用石灰、粉煤灰、砂砾混合料或水泥、砂砾混合料等半刚性材料, 其中未消解的生石灰块粒径不得大于10mm, 砂砾的最大粒径不得大于40mm。

10.3.3 使用石灰、粉煤灰类材料碾压成型的基层, 养生时间不得少于7d。冬季不宜使用此类材料; 雨季应合理控制施工段落, 应当天摊铺, 当天碾压成型。

10.3.4 掘路的基层修复应在开挖断面两侧各加宽300~500mm。

10.3.5 基层的修复质量应符合表10.3.5的要求。

表 10.3.5 基层修复质量标准

项 目	道路类别	技术要求	检验频率		检查方法
			范围	点数	
压实度 (重型击实)	快速路、主干路	$\geq 97\%$	20m	1	环刀法 灌砂法
	次干路	$\geq 96\%$			
	支 路	$\geq 95\%$			
平整度		$\leq 10\text{mm}$			3m 直尺
厚 度		$\pm 10\%$	钢 尺		

众智软件 <http://www.gisroad.com>

10.4 路面修复

10.4.1 沥青混凝土面层修复应符合下列规定:

- 1 面层的修复宽度应大于基层宽度, 每侧宜大于200mm;
- 2 接茬粘层油应涂刷在切割立面, 溅洒在路表面的粘层油应清理干净;
- 3 接茬宜采用直茬热接方法, 应平顺、密实;
- 4 宜采用振动压路机或振动夯实机具, 分层碾压。

10.4.2 应急抢修或冬季修补掘路面层, 可采用混凝土预制砌块, 或冷拌沥青混凝土修补平整, 可在气温转暖后再做二次修复。

10.4.3 当水泥混凝土路面掘路宽度超过1/3板宽时, 应按整板恢复; 当不足1/3板宽时应做加固处理, 并应符合本规范第7章的规定。

10.4.4 砌块类面层的修复, 应将掘路施工期间被扰动的砌块全部拆除重新铺砌。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

11 道路附属设施的养护

11.1 分隔带及护栏

- 11.1.1 分隔带及护栏应保持整齐、清洁、无缺损。当损坏或丢失, 应按原设计的样式、颜色及时修补。
- 11.1.2 防撞墩类分隔带应保持整齐、醒目, 定期清洗。
- 11.1.3 路缘石类分隔带, 应按路缘石维修标准进行检查、维护。
- 11.1.4 金属类护栏, 宜定期清洗。当油漆脱落面积较大、有锈蚀现象, 应重新刷涂油漆。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

11.2 标志牌

- 11.2.1 道路的起点、终点和与主要道路的交叉口处应设置路铭牌。
- 11.2.2 路铭牌应设置在路口曲线起点上。牌底距地面高度应大于2m, 立杆埋设应距路缘石约0.3m, 并应垂直于地面, 深度不得小于0.5m。
- 11.2.3 路铭牌、指示牌等设施, 不得安设在路口无障碍坡道上, 不得妨碍行人正常通行。
- 11.2.4 路铭牌、指示牌应经常保持整齐、清洁。
- 11.2.5 路铭牌、指示牌出现松动或倾斜等现象时应及时进行修复, 对严重破损的路铭牌应及时更换。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

11.3 检查井、雨水口

- 11.3.1 路面上的检查井盖、雨水口, 应安装牢固并保持与路面平顺相接。检查井及其周围路面1.5m × 1.5m范围内不得出现沉陷或突起
- 11.3.2 检查井井座、雨水口出现松动, 或发现井座、井盖、井算断裂、丢失, 应立即维修补装完整。
- 11.3.3 在路面上设置的其他种类的检查井, 应符合国家现行标准《铸铁检查井盖》CJ / T 3012的规定。
- 11.3.4 检查井、雨水口的沉陷处理应符合下列规定:
 - 1 井筒腐蚀、损坏或井墙塌帮, 应拆除到完好界面重新砌筑;
 - 2 砌筑材料宜采用页岩砖、建筑砌块或预制混凝土检查井;
 - 3 整平、调整井口高度时不得使用碎砖、卵石或土块支垫。

- 11.3.5 检查井、雨水口的井座砌筑砂浆强度不应小于20MPa。
- 11.3.6 检查井井座与路面的安装高差,应控制在±5mm之间。
- 11.3.7 维修后的检查井、雨水口,在养生期间应设置围挡和安全标志加以保护。
- 11.3.8 维修后的检查井、雨水口在修补路面以前,井座周围、面层以下道路结构部分应夯填密实,其强度和稳定性应不小于该处道路结构的强度。
- 11.3.9 雨水口的安装高度,应低于该处路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。
- 11.3.10 改建或增设的雨水口,其连接管坡度不应小于1%,长度应小于25m,深度宜为0.7m。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

11.4 涵洞

11.4.1 每年洪水和冰雪季节前后,应对涵洞进行检查,检查内容应包括:

- 1 洞内的淤积程度;
- 2 涵洞主体结构的开裂、漏水、变形、位移、下沉及冻胀程度;
- 3 涵顶及涵背填土沉陷程度。

11.4.2 涵洞及其构筑物应完好,排水应通畅。

11.4.3 涵洞保养应符合下列规定:

- 1 洞口铺砌与上下游渠道坡度应平顺。及时清除涵台及坡锥体的杂草和树根;
- 2 大雨或大雪后,应及时清除洞内外的淤积物或积雪;
- 3 暴雨后,应及时修复排水构筑物的水毁,并应及时清除涵洞内淤泥和洞口堆积物;
- 4 涵洞的裂缝、局部脱落和缺损,应及时进行修补;
- 5 当砖石拱涵或混凝土箱涵的沉降缝填料脱落时,应采用沉降缝专用填料及时修补。不得采用灰浆抹缝,不得采用泡沫材料填塞。

11.4.4 当涵顶及涵背的填土出现下沉时,应立即检查涵体结构,并应采取修复措施。

11.4.5 涵洞的修复应符合下列规定:

- 1 当涵洞洞口冲刷严重时,可采用浆砌块石铺底并以水泥砂浆勾缝。铺砌末端应设置抑水墙,或在出水口做消力池或消力槛等缓和流速设施;
- 2 当出现涵体结构破坏时,应挖开填土,按涵洞原结构进行修复;
- 3 当涵洞端墙鼓肚或倾斜时,应挖开填土,加固或重新砌筑墙身;
- 4 对非结构损坏引起的涵顶路面下沉,应及时采用水稳性良好的土壤填补夯实。

11.4.6 当道路加宽或提高路基而需要接长涵洞时,应充分利用原有涵洞结构,并应在新旧结构之间做沉降缝。

11.4.7 当涵洞荷载等级低于实际需要时,可依据设计计算,结合原结构形式进行加固或新建。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12 养护状况的评定

12.1 一般规定

12.1.1 城镇道路养护状况评定的范围,应包括所有等级城镇道路养护状况的阶段检查与年度检查。阶段检查可由城镇道路养护管理基层单位自检,上级主管部门进行抽检;年度检查可由道路养护主管部门主持进行,提出检查分析报告。

12.1.2 城镇道路养护状况评定指标应包括道路各设施合格率和综合完好率,且应符合下列规定:

1 城镇道路各设施合格率 (λ_{bi}) 应按下式计算:

$$\lambda_{bi} = \frac{m_i}{n_i} \times 100\% \quad (12.1.2-1)$$

式中 λ_{bi} ——道路各设施合格率 (%), 其中 i 取值为 1~4, 分别表示车行道、人行道、路基与排水、其他设施;
 m_i ——各类设施的优、良、合格单元数;
 n_i ——各类设施总检查单元数。

2 城镇道路综合完好率 (λ_z) 应按下式计算:

$$\lambda_z = \sum_{i=1}^4 \lambda_{bi} \cdot \mu_i \quad (12.1.2-2)$$

式中 λ_z ——城镇道路综合完好率 (%);
 μ_i ——各类设施综合比例系数, i 取值为 1~4, 宜按表 12.1.2 确定。

表 12.1.2 各类设施综合比例系数

设施种类	综合比例系数	设施种类	综合比例系数
车行道设施	$\mu_1 = 0.35$	路基与排水设施	$\mu_3 = 0.25$
人行道设施	$\mu_2 = 0.25$	其他设施	$\mu_4 = 0.15$

12.1.3 城镇道路设施的评定检查单元划分, 在同一道路上应以 200~500m 为一个检查单元, 不足 500m 长度的道路可单独作为一个检查单元。对同一单元内的各类道路设施的养护状况应分别进行评定。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12.2 病害与缺陷的界定

12.2.1 沥青路面病害与缺陷的界定应符合下列规定:

- 1 坑槽: 路面破坏成坑洼深度大于 20mm, 面积在 0.04m^2 以上。如小面积坑槽较多又相距 0.2m 以内, 应合在一起丈量。此项包括井框高差。计算方法应符合本规范附录 D 中表 D-1 的规定;
- 2 松散: 路面结合料失去粘结力、集料松动, 面积 0.1m^2 以上;
- 3 拥包: 路面局部隆起, 坡峰坡谷高差在 15mm 以上;

- 4 翻浆：路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象；
- 5 沉陷：路面、路基有竖向变形，路面下凹，深度30mm以上；
- 6 脱皮：路面面层层状脱落，面积 0.1m^2 以上；
- 7 啃边：路面边缘破碎脱落，宽度0.1m以上，数量按单侧长度累加乘以平均宽度；
- 8 泛油：高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹；
- 9 车辙：路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽，深度15mm以上，面积按实有长度乘以0.4m计。对深度大于30mm的应按本规范附录D中表D-1计算；
- 10 龟裂：缝宽3mm以上，且多数缝距100mm以内，面积在 1m^2 以上的块状不规则裂缝；
- 11 网裂：缝宽1mm以上或缝距0.4m以下，面积在 1m^2 以上的网状裂缝。

路面上出现的长度1m以上、缝宽1mm以上的单条裂缝或深度在5mm以上的划痕也应纳入网裂病害中，其数量按单缝累计长度乘以0.2m计；

- 12 波浪(搓板)：路面纵向产生连续起伏，其峰谷高差大于15mm的变形；
- 13 横坡不适：路面横坡小于1%或大于3%，或中线偏移，以及应设超高而无超高或出现反超高的；
- 14 平整度差：用3m直尺沿路面纵向每100m至少量三尺。尺底间隙：沥青表面处治路面12mm以上，沥青贯入式路面10mm以上，沥青混凝土及沥青碎石路面8mm以上的，按整尺(3m)长度计算病害。也可采用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值比较，大于标准值按病害计。同一横断面内只计最严重的一处。

12.2.2 水泥混凝土路面病害与缺陷的界定应符合下列规定：

- 1 沉陷：路面连续数块板下沉，低于相邻路面板平面(或设计高程)、深度在30mm以上的，按全部下沉板块数量计算面积；
- 2 严重破碎板：裂缝将整块面板分割开，并有严重剥落或沉陷。碎裂面积小于半块按半块计面积，大于半块按一块计面积；
- 3 坑洞：路面板粗集料脱落形成局部凹坑，面积在 0.01m^2 以上。计算方法应符合本规范附录D中表D-2的规定；
- 4 板角断裂：裂缝与纵横缝相交将板角切断，当其二个交点距角隅均大于150mm，而边长一半并伴有沉陷或碎裂时，按板角断裂部分计算面积；
- 5 露骨：路面板表面细集料散失、粗集料暴露，面积在 1m^2 以上的；

6 拱胀: 纵向相邻两块板或多块板相对其邻近板向上突起在30mm以上的, 按突出的全部板块计病害面积;

7 平整度差: 用3m直尺沿路面纵向每100m至少量三尺, 尺底空隙在8mm以上的, 按整尺(3m)长度计算病害。也可采用连续式平整度仪检测的均方差值与规定标准值比较, 大于标准值按病害计。同一横断面内只计最严重一处;

8 错台: 接缝处相邻两块板垂直高度差在8mm以上, 按其中不正常板块的全部长度计算病害;

9 唧泥: 基层材料形成泥浆从接缝处或板边缘挤出, 板底出现脱空, 按挤出泥浆的接缝或板边长度计, 并应符合本规范附录D中表D-2的规定;

10 裂缝: 面板内长度1m以上的各种开裂。按其对行车的影响程度分为轻微、中等、严重裂缝三种。轻微裂缝缝宽度小于2mm, 无剥落; 中等裂缝缝宽度2~5mm, 并有轻度剥落; 严重裂缝缝宽度大于5mm, 并有严重剥落和沉陷。接缝边有长0.5m、宽度50mm以上剥落时, 也作为严重裂缝计算;

11 接缝养护差: 接缝内无填缝料, 或出现填缝料与板边脱离、凹陷(凸出)在10mm以上的。

12.2.3 人行道及其他构造物病害与缺陷的界定应符合下列规定:

1 当人行道及广场、停车场等构造物道面铺装为沥青类或水泥混凝土类时, 应符合本规范第12.2.1、12.2.2条的规定。

2 坑洞: 人行道及其他构造物道面(含路缘石)的破损深度大于20mm。

3 错台: 道面铺装接缝处相邻板垂直高差大于6mm。

4 拱起: 多块板相对周围板向上突起, 最大突起量在30mm以上。

5 沉陷: 道面铺装连续数块下沉低于相邻块(或设计高程)深度大于20mm, 面积在1m²内。

6 缺失: 道面铺装的预制块或路缘石缺损。

12.2.4 路基与排水构造物病害与缺陷的界定应符合下列规定:

1 路肩不整: 路肩与路面衔接不平顺, 低于路面20mm以上(黑色硬化路肩低于10mm)或高于路面; 横坡小于路面横坡; 不平整、不密实影响横向排水; 路肩宽度小于设计宽度; 路肩外缘不顺适, 宽度差大于0.2m以上;

2 边坡破损: 边坡坍方3m³以上; 边坡有冲沟、缺口宽0.3m以上; 溜坡使边坡坡度陡于设计坡度;

3 构造物损坏: 挡墙、护坡等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动, 较大面积勾缝脱落;

4 排水设施破损: 雨水口、检查井产生断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、松动、较大面积勾缝脱落或井盖、箅子残缺的;

5 淤塞: 边沟、截水沟、排水沟有淤积影响排水者, 以及应有排水沟渠而缺少者。

12.2.5 附属构筑物、标志、防护等其他设施病害与缺陷的界定应符合下列规定:

1 设施变形、缺损: 设施残缺、位置不当、式样尺寸颜色不规范、不鲜明等;

2 设施损坏: 设施出现断裂、沉陷、倾斜、脱落等局部损毁者;

3 设施功能失效: 道路附属构筑物因各种原因无法正常使用。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12.3 养护状况调查方法

12.3.1 城镇道路养护状况调查内容应包括车行道、人行道(含路缘石)、路基、排水设施、其他设施的破损状况,调查可采用全面或抽样调查方式,大城市较大规模调查工作宜采用先进仪器设备快速检查,其他可采用人工调查方法。

12.3.2 城镇道路养护状况调查数据采集应由城镇道路养护管理机构组织进行,也可委托专门检测机构进行。参与数据采集人员应熟悉路面病害类型区分,界定各类病害,准确丈量损坏面积,不规则形状的损坏面积应按当量面积计算,调查结果应记录于本规范附录L。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12.4 养护状况评定指标

12.4.1 城镇道路养护状况评定指标应由车行道完好率、人行道(含路缘石)完好率、路基与排水设施完好程度评分和其他设施完好程度评分构成。评价指标体系如图12.4.1所示。




图 12.4.1 评价指标体系图

12.4.2 分类检查项目与评定指标应符合下列规定:

1 车行道养护状况的检查评定应将所调查车行道单元破损状况记录于本规范附录L表L-1中,然后按下式计算车行道完好率:

$$C_L = \frac{F_1 - \beta \sum F_{1i} K_i}{F_1} \times 100\% \quad (12.4.2-1)$$

- 式中 C_L ——车行道完好率 (%)；
- F_1 ——检查单元车行道总面积 (m^2)；
- F_{1i} ——各类破损的实际面积 (m^2)，同一地点有两种以上病害时只记一次严重者 (K_i 取大者)；
- K_i ——路面各类破损换算系数，应符合表 12.4.2-1 的规定；
- β ——路龄系数，应符合表 12.4.2-2 的规定。

表 12.4.2-1 车行道各类破损换算系数 K_i 值

破损类型	沥青路面	水泥混凝土路面
裂 缝	0.5	3
碎裂(网、龟裂)	1	3
断 裂	—	10
松 散	1	—
脱皮、泛油、露骨	1	1
坑槽、啃边、	3	3
井框高差	3	3
车 辙	0.5	—
沉 陷	3	3
拥 包	2	—
搓板或波浪	2	—
翻 浆	6	—
唧 泥	6	6
缝料散失	—	2
错 台	—	6

表 12.4.2-2 路龄系数 β 值

路 龄		路龄系数 β
设计年限内		1.0
超设计年限(年)	1~5	0.9
	6~10	0.8
	11~15	0.7

注：路龄为该路建成年与检查年之差值。

2 人行道养护状况的评定应将所调查人行道单元(单元划分与车行道同, 含路缘石)破损状况记录于本规范附录L表L-2, 然后按下式计算人行道完好率:

$$P_L = \frac{F_2 - \sum F_{2i}}{F_2} \times 100\% \quad (12.4.2-2)$$

式中 P_L ——人行道完好率 (%)；
 F_2 ——检查单元人行道总面积 (m^2)；
 F_{2i} ——各类破损的实际面积 (m^2)。

3 路基与排水设施养护状况的检查评定应按所调查路基与排水设施单元(单元划分与车行道同)破损状况记录于本规范附录L表L-3中, 进行累积扣分后, 按下式计算路基与排水设施完好程度得分值:

$$SD_L = 100 - S_{sd} \quad (12.4.2-3)$$

式中 SD_L ——路基与排水设施完好程度 (分)；
 S_{sd} ——路基与排水设施破损累积扣分。

4 其他设施养护状况的检查评定应按所调查其他设施单元(单元划分与车行道同)破损状况记录于本规范附录L表L-4中, 进行累积扣分后, 按下式计算其他设施完好程度得分值。

$$Q_L = 100 - S_f \quad (12.4.2-4)$$

式中 Q_L ——其他设施完好程度 (分)；
 S_f ——其他设施破损累积扣分。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12.5 养护状况评定

12.5.1 城镇道路养护状况评定等级应按车行道、人行道、路基与排水、其他设施四类设施单元分别确定优、良、合格、不合格四级, 以优、良、合格单元数占总检查单元数的百分比为该类设施的合格率(λ_{bi}), 对每条城镇道路的四类设施合格率的加权平均值为该路养护状况综合完好率(λ_z)。

12.5.2 车行道、人行道、路基与排水设施、其他设施养护状况及道路综合完好率的评定等级应符合表12.5.2-1~表12.5.2-5的规定。当出现结构强度不足时, 设施养护状况评定等级不得为优、良。

表 12.5.2-1 车行道养护状况评定等级标准

养护状况等级	完好率 C_L (%)			
	快速路	主干路	次干路	支路及其他
优	≥ 99	≥ 98.5	≥ 98	≥ 95
良	$98 \leq C_L < 99$	$97 \leq C_L < 98.5$	$96 \leq C_L < 98$	$90 \leq C_L < 95$
合格	$95 \leq C_L < 98$	$93 \leq C_L < 97$	$91 \leq C_L < 96$	$85 \leq C_L < 90$
不合格	< 95	< 93	< 91	< 85

表 12.5.2-2 人行道养护状况评定等级标准

养护状况等级	完好率 P_L (%)	养护状况等级	完好率 P_L (%)
优	≥ 98	合格	$91 \leq P_L < 96$
良	$96 \leq P_L < 98$	不合格	< 91

表 12.5.2-3 路基与排水设施养护状况评定等级标准

养护状况等级	完好程度 SD_L (分)	养护状况等级	完好程度 SD_L (分)
优	≥ 90	合格	$60 \leq SD_L < 75$
良	$75 \leq SD_L < 90$	不合格	< 60

表 12.5.2-4 其他设施养护状况评定等级标准

养护状况等级	完好程度 Q_L (分)	养护状况等级	完好程度 Q_L (分)
优	≥ 90	合格	$60 \leq Q_L < 75$
良	$75 \leq Q_L < 90$	不合格	< 60

表 12.5.2-5 城镇道路养护状况综合评定等级标准

养护状况等级	完好率 λ_z (%)			
	快速路	主干路	次干路	支路及其他
优	≥ 95.5	≥ 95	≥ 94.5	≥ 94
良	$88.5 \leq \lambda_z < 95.5$	$88 \leq \lambda_z < 95$	$87.5 \leq \lambda_z < 94.5$	$85.5 \leq \lambda_z < 94$
合格	$80 \leq \lambda_z < 88.5$	$79 \leq \lambda_z < 88$	$78.5 \leq \lambda_z < 87.5$	$76.5 \leq \lambda_z < 85.5$
不合格	< 80	< 79	< 78.5	< 76.5

众智软件 <http://www.gisroad.com>

12.6 检查记录与资料管理

12.6.1 城镇道路养护状况评定检查中所收集的原始数据应记录于本规范附录L中, 并以每条道路为单位汇总, 按表12.6.1填写。

表 12.6.1 城镇道路养护状况评定检查总表

道路名称: 管养单位: 检查评定时间: 检查评定部门:

单元 序号	车行道养护 状况		人行道养护 状况		路基与排水设施 养护状况		其他设施 养护状况		道路综合 完好率 λ_z	
	完好率 C_L	等级	完好率 P_L	等级	完好程度 得分 SD_L	等级	完好程度 得分 Q_L	等级		
设施合 格率 λ_{bi}										
加权系数	0.35		0.25		0.25		0.15			

12.6.2 城镇道路养护状况检查评定原始资料与评定结果应整理造册, 收入城镇道路养护管理档案。

已建立城镇道路养护管理系统数据库的城市, 应以电子文档形式将各条道路历年养护状况评定结果保存, 并应保存原始数据。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13 养护工程的检查与验收

13.1 一般规定

13.1.1 城镇道路养护工程的检查与验收应包括: 保养小修、中修工程、大修工程、加固、改扩建工程等。

13.1.2 养护单位应对保养小修质量进行自查, 并建立自查技术档案, 将自查结果报管理单位备案, 管理单位应进行质量抽检。

13.1.3 中修工程检查与验收应符合下列规定:

- 1 养护单位、管理单位的质量管理人员应对施工过程和隐蔽部分的施工进行检查和验收;
- 2 工程完成后, 养护单位、管理单位应对工程外观质量及整体恢复程度提出验收意见;
- 3 中修工程竣工资料应及时验收归档;
- 4 中修工程宜由有相应资质的监理单位对工程全过程进行监理。

13.1.4 大修工程检查与验收应符合下列规定:

- 1 大修工程应由有相应资质的监理单位对工程全过程进行监理;
- 2 大修工程应按分项工程逐项进行验收;
- 3 大修工程竣工验收应符合下列程序:
 - 1) 工程竣工后, 施工单位应按设计文件和城市道路维修作业验收标准进行自检, 作出质量自评, 并组织初验;
 - 2) 监理单位应对工程质量作出监理评价, 设计单位应对工程质量按设计要求作出评价;
 - 3) 管理单位接到施工单位申请办理正式验收的报告后, 应及时组织竣工验收及进行质量评定, 并报有关单位备案;
 - 4) 如工程未达到验收标准, 管理单位应提出整改意见, 由施工单位及时整改, 达到标准再行复验;
 - 5) 当工程内容符合设计文件、工程质量符合验收标准、竣工文件齐全完整时, 管理单位应及时办理交验手续;
 - 6) 大修工程竣工资料应及时验收, 应由管理单位归档。

13.1.5 城镇道路的加固、改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量与验收标准进行。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.2 沥青路面养护工程的检查与验收

13.2.1 沥青道路养护工程检查内容应包括: 凿边质量、铺筑质量、平整度、接茬质量、路框差、横坡度等。

13.2.2 沥青道路养护质量验收应符合表13.2.2的规定。

表 13.2.2 沥青道路养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验方法
凿边	1. 四周用切割机切割, 整齐不斜; 2. 如采用铣刨机或其他工程机械施工, 边口应整齐不斜; 3. 四周修凿垂直不斜, 凿边宽度不小于 50mm, 深度不小于 30mm	用尺量
铺筑	1. 面层铺筑厚度 -5mm, +10mm; 2. 细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于 30mm, 粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于 50mm, 中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于 40mm; 3. 表面粗细均匀, 无毛细裂缝, 碾压紧密, 无明显轮迹	用尺量
平整度	路面平整, 人工摊铺不大于 7mm, 机械摊铺不大于 5mm	3m 直尺量
接茬	1. 接茬密实, 无起壳、松散; 2. 与平石相接不得低于平石, 高不得大于 5mm; 3. 新老接茬密实, 平顺齐直, 不得低于原路面, 高不得大于 5mm	1m 直尺量
路框差	1. 各类井框周围路面无沉陷; 2. 各类井框与路面高差不得大于 5mm	1m 直尺量
横坡度	与原路面横坡相一致, 不得有积水	目测

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.3 水泥混凝土路面养护工程的检查与验收

13.3.1 水泥混凝土道路养护检查内容应包括: 切割质量、铺筑质量、平整度、相邻板差、伸缩缝、路框差、纵横坡度等。

13.3.2 水泥混凝土道路养护质量验收应符合表13.3.2的规定。

表 13.3.2 水泥混凝土道路养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验方法
切割	四周切割整齐垂直, 不得附有损伤碎片, 切角不得小于 90°	用尺量
铺筑	1. 抗压、抗折强度不低于原有路面强度, 板厚度允许误差 +10mm, -5mm; 2. 路面无露骨、麻面, 板边蜂窝麻面不得大于 3%, 面层拉毛应整齐	试块测试及用尺量
平整度	路面平整度高差不大于 3mm	3m 直尺量
抗滑	抗滑值 BPN \geq 45 或横向力系数 SFC \geq 0.38	测试
相邻板差	新板块接边, 高差不得大于 5mm	1m 直尺量
伸缩缝	1. 顺直, 深度、宽度不得小于原规定; 2. 嵌缝密实, 高差不得大于 3mm	1m 直尺量
路框差	1. 座框四周宜设置混凝土保护护边; 2. 座框或护边与路面高差不得大于 3mm	1m 直尺量
纵横坡度	与原路面纵坡、横坡相一致, 不得有积水	目测

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.4 人行道养护工程的检查与验收

13.4.1 人行道养护检查内容应包括: 材料质量、铺筑质量、平整度、路框差、接茬质量、凿边及滚花质量等。

13.4.2 人行道养护质量验收应符合表 13.4.2 的规定。

表 13.4.2 人行道养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验方法
铺筑	1. 预制块、块石铺筑平整不摇动, 缝隙饱满; 2. 纵横缝顺直, 排列整齐, 纵向偏差不得大于 10mm; 3. 铺筑人行道板完整, 一块板不超过一条裂缝, 有缺角用混凝土补平	用 10m 线量测
强度	1. 现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求, 振捣坚实; 2. 表面无露骨、麻面。厚度偏差 +10mm、-5mm	试块检验 用尺量
平整度	预制块和现浇水泥人行道的平整度不得大于 5mm	3m 直尺量
路框差	1. 检查井及公用事业井盖框和人行道高差不得大于 5mm; 2. 现浇水泥人行道不得大于 3mm	1m 直尺量
接茬	1. 新老接茬齐平, 高差不得大于 5mm; 2. 人行道面应高出侧石顶面 5mm	1m 直尺量
凿边及滚花	1. 现浇水泥人行道四周凿边整齐不斜, 四周不得有损伤碎石; 2. 现浇混凝土粗底完成后紧跟做细砂浆, 表面平整美观; 3. 纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀, 滚花整齐	目测

13.4.3 道路无障碍设施养护检查应符合下列规定:

- 1 无障碍设施应包括缘石坡道、缓坡道、盲道等;
- 2 应检查盲道类型、位置、宽度等;
- 3 应检查坡道位置、宽度、坡度、接茬平顺等。

13.4.4 道路无障碍设施养护质量验收应符合下列规定:

- 1 盲道养护质量验收应符合表13.4.4-1的要求。

表 13.4.4-1 盲道养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验方法
位置	1. 设置盲道的城镇道路人行道宽度不宜小于 3500mm; 2. 避开各类地面障碍物并距人行道边线 250~600mm; 3. 盲道中应无障碍物, 检查井盖框高低差不超过 10mm	用尺量

续表 13.4.4-1

项目	规定值及允许偏差	检验方法
宽度	1. 人行道铺设盲道宽度宜为 300~600mm; 2. 在人行道转弯处设置的全宽式无障碍坡道形式, 设置提示盲道, 宽度应大于行进盲道的宽度	用尺量

2 无障碍坡道养护质量验收应符合表13.4.4-2的规定。

表 13.4.4-2 无障碍坡道养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验方法
坡度	1. 缘石坡道正面坡的坡度不得大于 1:12; 2. 缘石坡道两侧面坡的坡度不得大于 1:12; 3. 缓坡道正面坡的坡度不得大于 1:20	用尺量
高度	缘石坡道正面坡中缘石外露高度不得大于 20mm	用尺量
宽度	1. 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不得小于 1200mm; 2. 扇面式缘石坡道的下口宽度不得小于 1500mm; 3. 转角处缘石坡道的上口宽度不宜小于 2000mm; 4. 其他形式的缘石坡道的宽度不应小于 1200mm	用尺量

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.5 其他路面养护工程的检查与验收

13.5.1 其他路面养护检查应包括下列内容:

- 1 其他路面应包括水泥混凝土预制块、彩色预制板、广场砖、大理石、花岗石等;
- 2 其他路面检查内容应包括: 平整度、相邻块高差、路框差、缝宽、纵横线中心偏差等。

13.5.2 其他路面养护质量验收应符合表13.5.2的规定。

表 13.5.2 其他路面养护质量验收标准

项目	规定值及允许偏差	检验范围	检验方法
平整度	大理石、花岗石 0~5mm 彩色预制块、广场砖 0~7mm	10m 检 1 点 (取最大值)	3m 直尺量

续表 13.5.2

项目	规定值及允许偏差	检验范围	检验方法
相邻块高差	大理石、花岗岩 (光面) 1mm (毛面) 2mm 彩色预制块、广场砖 2mm	10m 检 3 点 (取最大值)	用尺量
路框差	大理石、花岗石 2mm 彩色预制块、广场砖 3mm	每井检 1 点	用尺量
缝宽误差	大理石、花岗石 ± 2 mm 彩色预制块、广场砖 ± 2 mm	10m 检 3 点 (取最大值)	10m 线 用尺量
纵横缝线中心偏差	大理石、花岗石 ± 1 mm 彩色预制块、广场砖 ± 2 mm	10m 检 1 处, 量测 3 点 (取最大值)	10m 线 用尺量

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.6 掘路修复的检查与验收

13.6.1 掘路修复应符合下列规定:

- 1 掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度;
- 2 紧急抢修的掘路, 当一次修复达不到规定压实度时, 应进行两次修复;
- 3 掘路修复应做到快速、坚实、平整, 现场清洁。

13.6.2 掘路修复的质量验收标准应符合下列规定:

- 1 小型掘路修复的质量要求, 应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准;
- 2 大型掘路修复的质量要求, 应依据新建工程的质量标准进行。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

13.7 道路附属设施养护工程的检查与验收

13.7.1 道路附属设施养护检查应符合下列规定:

- 1 附属设施应包括隔离护栏、路铭牌等;
- 2 隔离护栏检查内容应包括: 设置位置、顺直度、高度、固定式垂直度、相邻隔栅错缝高差等;
- 3 路铭牌检查内容应包括: 字体、指向、高度、垂直度、位置等。

13.7.2 道路附属设施养护质量验收应符合下列规定:

- 1 隔离护栏养护质量验收应符合表13.7.2-1的规定。

表 13.7.2-1 隔离护栏养护质量标准

项 目	允许偏差 (mm)	检验频率		检验方法
		范围 (m)	点 数	
护栏顺直度	20	100	1	用 20m 线量取最大值
护栏高度	+20, -10	100	3	用钢尺量
固定式垂直度	10	100	3	用垂线吊量
相邻隔栅错缝高差	±5	100	3	用钢尺量

- 2 路铭牌养护质量验收应符合表13.7.2-2的规定。

表 13.7.2-2 路铭牌养护质量验收标准

项 目	允许偏差 (mm)	检查频率		检验方法
		范 围	点 数	
高 度	20	每块	2	用尺量
垂直度	10	每块	1	用垂线吊量
位置	30	每块	2	用尺量

众智软件 <http://www.gisroad.com>

14 道路养护作业安全防护

14.1 一般规定

14.1.1 养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员, 必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

14.1.2 养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

14.1.3 应由专职的安全人员对施工作业安全进行监督,可由经过安全培训的人员进行现场交通疏导。

14.1.4 养护作业人员不得随意走出安全保护区,不得将施工机具和材料置于安全保护区外。如需穿越行车道,应在确保安全的情况下通过。

14.1.5 进入养护作业现场的作业车辆,应配置警示标志、灯具,车身两侧应注有“道路养护”字样,其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通安全标志》GA182及《道路交通标志和标线》GB 5768的规定。

14.1.6 当遇大雾、大雨、冰雪天气时,应暂停养护作业。在应急抢险、排除道路积水、消除冰雪时,宜封闭交通或疏导交通。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

14.2 交通安全措施

14.2.1 中修、大修、加固改扩建的工程项目应有交通疏导方案。小修维护作业现场应采用锥形交通标、护栏划分出作业区和行驶区,夜间应设黄色频闪警示标志。

14.2.2 养护作业时应依据施工宽度和现场交通条件,采取局部封闭、单车道封闭、半幅路封闭或全幅路封闭。

14.2.3 采取道路局部封闭时,安全保护区的布设应按顺序分别为警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区。每个区域布设的交通标志的种类、规格、颜色、安置的距离、位置应符合现行国家标准《道路交通标志和标线》GB 5768的规定。

14.2.4 采取道路全幅封闭时,应在绕行路口的前方设置指路标志,在安全保护区的两端设置路障及警示标志。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

14.3 道路养护流动作业要求

14.3.1 道路养护流动作业宜包括道路养护车、道路检测车、清扫车、牵引车、洒水车、冲水车、绿化浇水养护车、吊车、登高车等施工车辆的行走作业。作业车辆后方必须悬挂移动性施工标志。

14.3.2 行走作业车辆必须开启双侧转向指示灯、警示灯或箭式导向灯牌。

14.3.3 作业车辆应限速行驶,不得任意调头、倒车和逆向行驶。

14.3.4 随车作业人员必须在车辆前方区域内作业;如需停留作业时,应在车辆后方设置锥形交通标。

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录A 城镇道路巡查表

表 A-1 城镇道路巡查表

年 月 日

巡视路线		时间		公里	
		时间		公里	
		时间		公里	
		时间		公里	
发现存在问题 (可附照片)					

主管:

填报人:

表 A-2 设施损坏通知单

通知号	设施名称	班
损坏部位		整修 月 日
损坏原因		
处理意见		
		班长

一、存根

二、交工段

三、交班

技术员:

巡视员:

年 月 日

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录B 城镇道路资料卡

表 B-1 城镇道路资料卡

道路名称:

基本情况	起止地点		长度 (m)	路面 宽度 (m)	路面 面积 (m ²)	修建 年月	道路 等级	路面结构
历年 调查 情况	时间	交通量 (双向标 准车辆 /昼夜)	平整度 值	弯沉值 (mm)	时间	交通量 (双向标 准车辆 /昼夜)	平整度 值	弯沉值 (mm)

审核:

填表:

日期:

附录C 沥青路面、水泥混凝土路面、人行道路面损坏类型

表 C-1 沥青路面损坏类型 计量单位: m²

损坏类型		定 义	计 量 标 准
裂 缝 类	线 裂	指单根/条裂缝, 包括横缝、纵缝以及斜缝等	裂缝长度等于或大于 1m, 宽度等于或大于 3mm。按裂缝长 (m) × 0.2 (m) 计量
	网 裂	交错裂缝, 把路面分割成近似矩形的块, 网块直径小于 3m	按一边平行于道路中心线的外接矩形面积计量
	碎 裂	裂缝成片出现, 缝间路面已裂成碎块, 碎块直径小于 0.3m。包括井边碎裂	开裂成网格状, 外围面积小于或等于 1m ² 不计, 井框面积不计。按其外边界长 (m) × 宽 (m) 计量
变 形 类	车 辙	在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽	以 3m 直尺横向测量。凹槽深大于 30mm 时, 按车辙长度 (m) × 车道 (轮迹) 全宽 (m) 计量
	沉 陷	路面局部下沉	在 3m 直尺范围内沉陷深度大于 5mm。按长 (m) × 宽 (m) 计量
	拥 包	路面面层材料在车辆推挤作用下形成的路面局部拱起	路面局部隆起, 在 1m 范围内隆起不小于 15mm。按长 (m) × 宽 (m) 计量
松 散 类	剥 落	面层细料散失	面层材料散失深度不大于 2cm。外围面积小于 0.1m ² 不计。按散失范围长度 (m) × 宽度 (m) 计量
	坑 槽	路面材料散失后形成的凹坑	路面材料散失形成坑洞, 凹坑深度大于或等于 20mm。按长 (m) × 宽 (m) 计量
	啃 边	由于行车荷载作用致使路面边缘出现损坏	路面边缘材料剥落破损或形成坑洞, 凸凹差大于 5 mm。按宽度 (m) × 长度 (m) 计量

续表 C-1

损坏类型		定 义	计 量 标 准
其他类	路框差	路表与检查井框顶面的相对高差(高或低)	路面与路框差等于或大于 15mm。按井数 \times 1m ² 计量
	修补损坏	路面在修补位置产生的损坏或病害	按修补后的损坏面积计量

表 C-2 水泥路面损坏类型

计量单位: m²

损坏类型		定 义	计 量 标 准
裂缝类	线 裂	路面因不均匀沉陷或胀缩而造成板体断裂。包括纵向裂缝、横向裂缝和斜向裂缝, 裂缝将板分成两块	裂缝长度等于或大于 1m, 宽度等于或大于 3mm。按裂缝长 (m) \times 0.2 (m) 计量
	板角断裂	垂直贯穿整块板厚, 与接缝相交的裂缝。板角到裂缝两端的距离小于或等于板长的一半	按板角到裂缝两端的距离乘积计量
	D 裂缝	与接缝、自由边或线裂平行的新月形裂缝, 细小裂缝处呈暗色	按裂缝平行于接缝或自由边的外接矩形面积计量
	交叉裂缝和破碎板	裂缝将板分成三块或三块以上	按其外边界长 (m) \times 宽 (m) 计量
接缝破坏类	接缝料损坏	填缝料剥落、挤出、老化和缝内无填缝料	散失深度在表面下等于或大于 5mm。按长度 \times 1m 计
	边角剥落	临近接缝 0.6m 内, 或板角 0.15m 内, 混凝土开裂或成碎块	按其外边界长 (m) \times 宽 (m) 计量
表面破坏类	坑 洞	面板表面出现直径为 25~100mm, 深为 12~50mm 的坑洞	按外围面积计
	表面纹裂与层状剥落	路面表面有网状浅而细的裂纹或层状剥落	按一边平行于道路中心线的外接矩形面积计量

续表 C-2

损坏类型	定 义	计 量 标 准	
其他类	错 台	在接缝或裂缝两边出现高差	高差等于或大于 15mm。按错台板块的边长 (m) × 1m 计量
	拱 起	横缝或接缝两侧的板体发生明显抬高	按拱起板块的面积计量
	唧 泥	荷载作用时板发生弯沉, 水和细料在轮载的作用下从接缝或裂缝中唧出	按唧泥板块的边长 (m) × 1m 计量
	修 补	路面在修补位置产生的损坏或病害	按修复面积计量
	路框差	路表与检查井框顶面的相对高差 (高或低)	路面与路框差等于或大于 15mm。按井数 × 1m ² 计量

表 C-3 人行道铺装损坏类型 计量单位: m²

损坏类型	定 义	计 量 标 准
裂 缝	路面上出现的各类裂缝	按裂缝长 (m) × 0.2 (m) 计量
松动或变形	人行道块件出现松动、脱空、下陷或拱起	按松动及变形的块件面积计量
残 缺	人行道块件破碎散失	按残缺面积计量

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录D 沥青路面、水泥混凝土路面、人行道路面损坏单项扣分表

表 D-1 沥青路面损坏单项扣分表

损坏类型	损坏密度 (%)					
	0.01	0.1	1	10	50	100
线裂	3	5	8	16	38	48
网裂	5	8	10	20	45	70
碎裂	8	10	15	30	55	80
沉陷	3	5	12	25	47	63
车辙	2	7	12	25	45	55
拥包	3	10	15	30	52	65
坑槽	10	15	25	40	65	72
啃边	2	4	8	15	30	40
剥落	2	5	8	15	35	45
路框差	3	8	12	12	12	12
修补损坏	2	5	8	15	25	33

表 D-2 水泥路面损坏单项扣分表

线裂损坏密度 (%)	0.1	1	5	10	20	≥ 20
线裂单项扣分值	4	9	38	62	70	80
板角断裂损坏密度 (%)	0.5	1	3	5	7	≥ 7
板角断裂单项扣分值	12	25	33	44	55	65
D裂缝损坏密度 (%)	0.5	1	3	5	7	≥ 7
D裂缝单项扣分值	5	12	17	23	29	35
交叉裂缝和破碎板损坏密度 (%)	1	5	10	30	50	100

续表 D-2

交叉裂缝和破碎板单项扣分值	8	17	27	55	65	75
错台损坏密度 (%)	0.1	1	5	10	20	≥ 20
错台单项扣分值	4	7	23	29	36	41
拱起损坏密度 (%)	1	5	10	30	50	100
拱起单项扣分值	7	15	25	48	58	68
唧泥损坏密度 (%)	0.1	1	5	10	20	≥ 20
唧泥单项扣分值	2	3	13	18	23	25
边角剥落损坏密度 (%)	0.5	1	3	5	7	≥ 7
边角剥落单项扣分值	4	11	15	21	27	35
坑洞损坏密度 (%)	0.02	0.1	0.2	0.6	1	≥ 1
坑洞单项扣分值	9	19	30	60	70	80
修补损坏密度 (%)	0.5	1	5	10	50	100
修补单项扣分值	8	17	34	52	71	80
表面纹裂与层状剥落损坏密度 (%)	0.5	1	5	10	50	100
表面纹裂与层状剥落单项扣分值	5	8	10	16	33	42
接缝料损坏损坏密度 (%)	0.1	1	5	10	20	≥ 20
接缝料损坏单项扣分值	1	3	5	7	10	12
路框差损坏密度 (%)	0.01	0.1	1	10	50	100
路框差单项扣分值	3	8	12	12	12	12

表 D-3 人行道路面损坏单项扣分表

损坏类型	损坏密度 (%)					
	0.01	0.1	1	10	50	100
裂缝	12	20	25	42	64	80
松动或变形	10	18	25	40	62	75
残缺	9	15	21	38	54	64

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录E 沥青路面、水泥混凝土路面、人行道路面损坏调查表

表 E-1 沥青路面损坏调查表

路名: 起止:

检查面积 (F_1): (长 × 宽) = m^2

损坏类型		损坏面积 F_{li} (m^2)	损坏密度 (%) $\rho = \frac{F_{li}}{F_1}$	单项扣分值	备 注
裂缝类	线裂				
	网裂				
	碎裂				
变形类	车辙				
	沉陷				
	拥包				
松散类	剥落				
	坑槽				
	啃边				
其他类	路框差				
	修补损坏				

调查人员:

调查日期:

年 月 日

表 E-2 水泥路面损坏调查表

路名:

起止:

被查面积 (F_1): (长 × 宽) = m^2

损坏类型		损坏面积 F_{1i} (m^2)	损坏密度 (%) $\rho = \frac{F_{1i}}{F_1}$	单项扣 分值	备 注
裂 缝 类	线 裂				
	板角断裂				
	D裂缝				
	交叉裂缝和破碎板				
接 缝 破坏类	接缝料损坏				
	边角剥落				
表 面 破坏类	坑 洞				
	表面纹裂与层状剥落				
其他类	错 台				
	拱 起				
	唧 泥				
	修 补				
	路框差				

调查人员:

调查日期:

年 月 日

表 E-3 人行道铺装损坏调查表

路名:

起止:

被查面积 (F_2): (长 × 宽) = m^2

损坏类型	损坏面积 F_{2i} (m^2)	损坏密度 (%) $\rho = \frac{F_{2i}}{F_2}$	单项 扣分值	备 注
裂 缝				
松动或变形				
残 缺				

调查人员:


调查日期:

年 月 日

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录F 损坏评价权函数曲线

沥青路面、水泥路面和人行道的损坏评价权函数曲线宜符合图F的要求。



单项扣分占该类损坏扣分或总扣分的比值

图 F 损坏评价权函数曲线

权函数由下式计算确定：

$$\omega_i = 3.0u_i^3 - 5.5u_i^2 + 3.5u_i$$

其中

$$u_i = \frac{DP_i}{\sum_{i=1}^n DP_i}$$

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录G 沥青路面和水泥路面状况指数PCI计算方法




图 G 沥青路面和水泥路面状况指数 PCI 计算方法

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录H 人行道状况指数FCI计算方法




图 H 人行道状况指数 FCI 计算方法

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录J 设施分类年报表

表 J 设施分类年报表

填报单位:

年度:

项目 数量 内容	道路类别				道路等级			道路级															
								RQI				FQI				PCI				FCI			
	快速路	主干路	次干路	支路	I等	II等	III等	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
数量 (条)																							
长度 (m)																							
面积 (m ²)																							
备注																							

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录K 水泥混凝土路面修补材料

K.1 裂缝修补材料

K.1.1 裂缝修补材料根据其功能可分为补强材料和密封材料。当水泥混凝土路面因裂缝造成强度不足时, 应选用补强材料。当水泥混凝土路面仅出现贯穿裂缝, 而板面强度仍能满足使用要求时, 应选用密封修补材料, 将裂缝封闭。

K.1.2 用于水泥混凝土路面裂缝修补的高模量补强材料宜选用经过改性的环氧树脂类材料或经乳化反应过的环氧树脂乳液, 其主要技术要求应符合表K.1.2的规定。

表 K.1.2 补强材料技术要求

性 能	技 术 要 求
灌入稠度 (s)	<20
拉伸强度 (MPa)	≥5
粘结强度 (MPa)	≥3
断裂伸长率 (%)	2~5

灌入稠度试验方法可按国家现行标准《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT/T 203的方法进行, 其他性能指标试验方法应按国家现行标准《公路水泥混凝土路面养护技术规范》JTJ 073执行, 并应符合下列规定:

1 拉伸长度及断裂伸长率试验方法应符合下列规定:

1) 试样

试样尺寸见图K. 1. 2-1, 每组试样不少于5个。

2) 试验标准条件

试验环境温度 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $65\% \pm 5\%$ 。

试验设备:

试验机测量范围为 $0 \sim 1000\text{N}$, 分度值为 2N , 示值精度为 $\pm 1\%$, 试验机上夹具的移动速度为 $80 \sim 500\text{mm}/\text{min}$ 。




图 K. 1. 2-1 拉伸试样图 (单位: mm)

3) 试验程序

将按工艺要求配好的胶液直接浇入试样模内, 固化后加工成标准试样。试样表面应平整、光滑, 无气泡、裂纹、明显杂质和加工损伤等缺陷。在实验室标准条件下, 放置4h。将合格试样编号, 测量试样工作段中部和离标线为 5mm 之内处各任取一点的宽度和厚度, 准确到 0.05mm , 取算术平均值。夹持试样, 使试样的中心轴线与上下夹具的对准中心线一致, 安上防护罩, 按规定速度 $(250 \pm 50)\text{mm}/\text{min}$ 均匀、连续加载, 直到破坏, 读取试样断裂时的荷载, 同时量取试样断裂瞬间标距线间的长度 L_1 。若试样断裂在标距外, 则该试样作废, 另取试样补做。

4) 结果计算

试样的拉伸强度按下式计算:

$$\sigma_t = \frac{P}{B \cdot d} \times 100 \quad (\text{K. 1. 2-1})$$

式中 σ_t ——试样拉伸强度 (MPa, 精确到 0.1MPa);
 P ——试样断裂时的荷载 (N);
 B ——试样标距段的宽度 (mm);
 d ——试样标距段的厚度 (mm)。

试样的断裂拉伸率按下式计算:

$$\epsilon_t = \frac{L_1 - L}{L} \times 100 \quad (\text{K. 1. 2-2})$$

式中 ϵ_t ——试样的断裂伸长率 (%);
 L ——试样标距线间初始有效长度 (mm);
 L_1 ——试样断裂瞬间标距线间的长度 (mm)。

分别计算并报告 5 个试样纵向和横向的算术平均值 (精确到 1%)。

2 粘结强度试验方法应符合下列规定:

- 1) 仪器及材料抗张仪: 单杠杆; 抗拉试验砂浆块。
- 2) 试件制备
- 3) 用 42.5 号或 52.5 号硅酸盐水泥和中砂按质量 1: 2 的比例混合, 水和灰按质量 0.4: 1 的比例制成砂浆。将厚约 15mm 的金属隔板垂直放入砂浆模中间, 然后注入砂浆, 脱模后, 去掉金属隔板成为两个相等的砂浆块 (如图 K. 1. 2-2)。在水中养护 7d 后, 自然风干备用。




图 K. 1. 2-2

取两个砂浆块清除浮砂, 在横断面上涂刷 0.5~1mm 的补强材料使其全部粘结, 在 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下干燥 24h

备用, 每组试件6块。

取已充分干燥的试件在 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 条件下放置1h, 然后于抗张仪上拉断。记录破坏时读数。

4) 结果计算

每个粘结强度的数值按下式计算:

$$f = \frac{P}{S} \quad (\text{K. 1. 2-3})$$

式中 f ——粘结强度 (MPa);
 P ——拉力读数 (N);
 S ——粘结面积 (按实际粘结面积计) (mm^2)。

5) 结果评定

在6块试件中选取4块数值接近的平均值作为粘结强度的试验结果。

K. 1. 3 用于水泥混凝土路面裂缝修补的密封材料宜选用聚氨酯类灌浆材料, 技术性能应符合表K. 1. 3的规定。

表 K. 1. 3 密封材料技术要求

性 能	技 术 要 求
灌入稠度 (s)	<20
拉伸强度 (MPa)	≥ 4
粘结强度 (MPa)	≥ 4
断裂伸长率 (%)	≥ 50

众智软件 <http://www.gisroad.com>

K. 2 接缝材料

K. 2. 1 用于水泥混凝土路面修补的接缝材料, 应符合国家现行标准《公路水泥混凝土路面接缝材料》JT / T 203的规定。

K. 2. 2 用于水泥混凝土路面接缝修补的接缝板应具有一定的压缩性及弹性, 当混凝土板高温膨胀时不被挤出; 当混凝土板低温收缩时, 能与混凝土板缝壁连接, 不被拉断, 不产生缝隙, 在混凝土路面施工时不变形, 且具有较高的耐腐蚀性, 并应符合下列规定:

1 接缝板的品种可采用杉木板、泡沫橡胶板、泡沫树脂板和纤维板。其技术要求应符合表K. 2. 2的规定。

表 K. 2. 2 接缝板的技术要求

试验项目	接缝板种类		
	木类	泡沫类	纤维类
压缩应力 (MPa)	5.0~20.0	0.2~0.6	2.0~10.0
复原率 (%)	>55	>90	>65
挤出量 (mm)	<5.5	<5.0	<4.0
弯曲荷载 (N)	100~400	0~50	5~40

注：对复原率在吸水后不应小于不吸水的 90%。

2 接缝板的厚度误差范围不应大于5%，长度与宽度误差范围不应大于2%。

3 木板类应挖出板上的树节，并用原质木材修补。该类材料不宜在高等级公路上使用。

K. 2. 3 填缝料可分为加热施工式填缝料和常温施工式填缝料，并应符合下列规定：

1 用于水泥混凝土路面修补的填缝料应具备下列技术性能：

- 1) 与水泥混凝土板缝壁具有较好的粘结力。当混凝土板伸缩时，填缝料能与混凝土板缝壁粘结牢固，而不致从混凝土缝壁上拉脱。
- 2) 具有较高的拉伸率，填缝料必须能随混凝土板伸缩，而不致被拉断。
- 3) 耐热及耐嵌人性好，在夏季高温时，填缝料不发生流淌。填缝料应耐砂石杂物嵌入，保证混凝土板伸胀不受阻。
- 4) 具有较好的低温塑性。在冬季低温时，填缝料不发生脆裂，仍具有一定的延伸性。
- 5) 耐久性好。填缝料应能在较长时间保持良好的实用性能，即耐磨、耐水等，不易老化。填缝料寿命不得低于3年。

2 加热施工式填缝料的品种可采用聚氯乙烯胶泥、沥青橡胶类和沥青玛碲脂等，其技术要求应符合表K. 2. 3-1的规定。

表 K. 2. 3-1 加热施工式填缝料的技术要求

试验项目	低弹性型	高弹性型
针入度 (0.1mm)	<50	<90
弹性 (复原率) (%)	>30	>60
流动度 (mm)	<5	<2
拉伸量 (mm)	>5	>15

3 常温施工式填缝料的品种可采用聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青橡胶类等。其技术要求应符合表K. 2. 3-2的规定。

表 K. 2. 3-2 常温施工式填缝料的技术要求

试验项目	技术要求
灌入稠度 (s)	<20
失黏时间 (h)	6~24
弹性 (复原率) (%)	>75
流动度 (mm)	0
拉伸量 (mm)	>15

众智软件 <http://www.gisroad.com>

附录L 城镇道路养护检查记录表

表 L-2 人行道养护状况检查记录表

道路名称:

单元序号	项目	破损面积 F_{2i}					破损面积合计 $\sum F_{2i}$	检查面积 F_2	完好率 P_L	评定等级
		坑洞	错台	拱起	沉陷	预制件缺失				

审核: 检查: 计算: 日期:

表 L-3 路基与排水设施养护状况检查记录表

道路名称:

单元序号	项目	路基 (路肩、边坡、护坡、挡墙) (处)			排水设施 (明沟、暗沟、井) (处)		S_{sd} (分)	完好程度 SD_L	评定等级
		不整、冲沟 $\times 5$	边坡破损 $\times 5$	构筑物损坏 $\times 10$	破损 $\times 5$	淤塞 $\times 10$			

审核: 检查: 计算: 日期:

表 L-4 其他设施养护状况检查记录表

道路名称:

单元 序号	项目	附属结构物 (涵洞、 通道) (处)			附属设施 (防 护栏栅、标 志) (处)		S _f (分)	完好 程度 Q _L	评定 等级
		变形 ×5	破损 ×5	功能 失效 ×10	破损 ×5	功能 失效 ×10			

审核:

检查:

计算:

日期:

众智软件 <http://www.gisroad.com>

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待, 对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格, 非这样做不可的:

正面词采用“必须”, 反面词采用“严禁”;

2) 表示严格, 在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”, 反面词采用“不应”或“不得”;

3) 表示允许有选择, 在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”, 反面词采用“不宜”;

表示有选择, 在一定条件下可以这样做的, 采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。