

微晶石分级标准

一级板（优等品）

板面平整度要求，按该板的四周边长度 $\leq 1\%$ ，对角线长度 $\leq 1.2\%$ 。板面黑点，杂质点，泡坑按一平方米面积， $\Phi 1.5\text{mm}$ 的缺点不得多于3—6个。

三. 二级板（正品）

板面平整度要求，按该板的四周边线长 $\leq 1.2\%$ ，对角线 $\leq 1.5\%$ 。板面黑点，杂质点，泡坑等缺陷按每平方米面积 $\Phi 1.5—2\text{mm}$ 的缺点，不得多于3—6个。

四. 三级板（合格品）

板面平整度要求，按该板的四周边线长 $\leq 1.2\%$ ，对角线 $\leq 1.5\%$ 。第一类：板面有明显黑点，或有少部分气孔，第二类：板面没有明显黑点，但板面上有大气孔，大粒砖渣，或缺角板。

五. 四级板（三品）

板面有明显较多的黑点，局部有较大的气孔或平整度四周边长 $\leq 1.5\%$ 。