

胶合板 测试胶合板的抽取方法

中华人民共和国国家标准

胶合板 测试胶合板的抽取方法

Plywood—Sampling of test plywood panels

1 主要内容与适用范围 本标准规定了由 GB9846.2 定义的普通胶合板物理力学性能测试样板抽取的方法和要求。本标准适用于至少由三层单板组成的胶合板。

2 引用标准 GB 9846.2 胶合板 术语和定义

3 抽取测试胶合板的张数按表 1 规定的要求,在具有代表性的板垛中随机抽取。如第一次抽样检验结果需复检,则进行第二次抽样。

4 生产单位检验部门应根据表 1 的规定,对每班生产的胶合板按类别、树种每日分别进行抽样测试。

5 生产单位的日常检验,可在卸压或锯边后进行抽样和测试。表 1 从每批拨交的胶合板中抽样张数 拨交批号张数第一次抽样张数第二次抽样张数 不足 2000 张 2000~不足 5000 张 5000 张以上 1 2 32 4 6

附加说明: 本标准由中国林业科学研究院木材工业研究所归口。本标准由中国林业科学研究院木材工业研究所负责起草。本标准主要起草人: 曹忠荣、黄征鸿。