

薄涂料分项工程质量检验评定表

工程名称 部位 总表 1—36

| 项目 | | 质量情况 | | | | | | | | | | | 等级 |
|------|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 保证项目 | 项 目 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 材料成品、半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计及有关标准规定。 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 基底必须符合设计及相应标准规定。 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 图案、颜色和材料的品种、等级必须符合设计要求，底层涂饰质量，应符合有关标准规定 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 涂膜厚度应均匀，颜色一致，喷点、喷花的突出点要手感适宜，不掉粒，接茬应留在分格缝处并无明显色差，不得有搭接痕迹，表面清洁无污染。 | | | | | | | | | | | |
| | 质量情况 | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| | 2 | - | | | | | | | | | | | |
| | 3 | - | | | | | | | | | | | |
| | 4 | - | | | | | | | | | | | |
| 基本项目 | 项目 | | | | | | | | | | | 等级 | |
| | 1 | 掉粉、起皮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | 返碱、咬色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | 漏刷透底 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | 流坠、疙瘩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | 颜色刷纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6 | 装饰线、 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 分包 | | | | | | | | | | | | |
| | 线平 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------|---|---|---|
| | 直 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 门窗、玻璃、灯具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 检查结果 | 保证项目 | - | | | | | | | | | | | |
| | 基本项目 | 检查项, 其中优良项, 优良率 % | | | | | | | | | | | |
| | 允许偏差项目 | 检查项, 其中优良项, 优良率 % | | | | | | | | | | | |
| 评定等级 | 工程负责人 工长班 组长 | | | | | | | | 核定等级 | 质量检查员 | | | |

说明

本表适用于室内外薄涂料工程。

检查楼量: 扫有代表性的自然间抽查 10%, 过道按 10mm, 礼堂、大厅等大间按轴线分为 1 间, 但不少于 3 间。

(1) 保证项目

检验方法: 1. 检查产品合格证

2. 观察、手摸检查

(2) 基本项目

评定代号: 优良画对号、合格画圈、不合格画错号。

检验方法: 观察、手摸检查。

1. 掉粉、起皮不允许。

2. 反碱咬色不允许。

3. 漏刷、透底

合格: 无明显透底

优良：不允许。

4. 流坠、疙瘩

合格：明显处无流坠、疙瘩

优良：无

5. 颜色、刷纹

合格：颜色一致，沙眼、刷纹不明显

优良：颜色一致，无沙眼、刷纹

6. 装饰线、分格式

合格：偏差不大于 2mm

优良：偏差不大于 1mm

7. 门窗、玻璃、灯具等

合格：门窗洁净、玻璃、灯具基本洁净

优良：全部洁净